



CONDUIT, SA DE CV

Matriz: Ave Mexico Ote. # 36, Tulpetic,
Ecatepec Edo. de México c.p. 55400, México
Tels. 55 5779 8200 Fax. 55 5775 6101
Sucursal: Lib. Carlos Salinas de Gortari Km. 8.5 No. 1498
Frontera, Coahuila C.P. 25640 México

No. 43/13
FECHA 30/10/2013

Tel. (866) 649-18-00; (866)649-18-09 Fax. (866) 649-18-06; (866) 649 18 07

Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S. A. DE C. V.
Dirección: AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS N° 660, SAN FRANCISCO
CHILPAN, ESTADO DE MEXICO

Clave:	N/A
Pedido:	MVA-321
Factura	N/A

Identificación de la Tubería

Lote	Cantidad	Producto	Diámetro Exterior		Espesor		Largo	Tipo de Recubrimiento	
			mm	plg	mm	plg		Exterior	Interior
980	140	TPTR 2" X 3"	50.8 X 76.2	2.000 X 3.000	4.55	0.179	19.68 FT	N/A	N/A

TOLERANCIAS NORMATIVAS				PRUEBAS NORMATIVAS							NORMA APLICABLE
Diametro	Espesor	Longitud	Rectitud	Abocinado	Aplastado	Dobles	Prece	Salt fog ASTM B-117	Weathering ASTM G-155-04	Humidity ASTM D4585	
<2" (+/-) 0.05%	(+/-) 10%	<20 FT - 1/4 + 3/8 cada	20'								
>2" (+/-) 0.75%		1/2 >20 FT -	3 mm	N/A	OK	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ASTM A 500
2.004" X 3.004"	0.181"	6003									

Composición Química de la Lamina

No. de Certificado	No. de Colada	% C	% Mn	% P	% S
B513599	138255	0.092	0.325	0.019	0.014

Propiedades mecánicas

Limite Elastico (KSI)	Resistencia a la Tension (KSI)	Elongacion %
44.688	61.490	48%

Ing. Victor Santillana Martinez
Jefe de Calidad

Todos nuestros productos se fabrican con lámina de acero certificada por el proveedor, bajo la norma SAE-J-403.

Los registros obtenidos en el cumplimiento de los planes de inspección y pruebas aplicados a la fabricación de los productos aquí certificados son retenidos en los archivos de CONDUIT, S.A. DE C.V. por un periodo de 2 años a partir de esta fecha estando a disposición del cliente, previa solicitud por escrito. El compromiso de CONDUIT, S.A. DE C.V. es solo con el cliente indicado en este certificado y unicamente aceptamos el documento original.