




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 02.01.2012	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	Alt	V	Cb	Ti	
119688	ASTM A36/ASME SA36 ED10AD100.150	0.150	0.852	0.019	0.006	0.134	0.027	0.032	0.017	0.008	0.031	0.003	0.001	0.003	
119689	ASTM A36/ASME SA36 ED10AD100.150	0.150	0.831	0.014	0.006	0.122	0.021	0.021	0.018	0.009	0.029	0.004	0.001	0.003	
119690	ASTM A36/ASME SA36 ED10AD100.150	0.150	0.862	0.023	0.007	0.133	0.034	0.022	0.015	0.008	0.032	0.005	0.002	0.003	
119692	ASTM A36/ASME SA36 ED10AD100.157	0.157	0.810	0.020	0.008	0.130	0.041	0.026	0.016	0.010	0.057	0.003	0.001	0.003	
219209	ASTM A36/ASME SA36 ED10AD100.150	0.150	0.820	0.015	0.007	0.144	0.028	0.023	0.014	0.009	0.043	0.003	0.001	0.004	
219211	ASTM A36/ASME SA36 ED10AD100.160	0.160	0.835	0.022	0.010	0.124	0.049	0.039	0.021	0.011	0.052	0.003	0.002	0.002	

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPEJOR(Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.	T. ELONG.
119688	5080	66781722	0.7500	42.830(KSI)	66.863(KSI)	24(%)	8
119688	6030	66781392	0.7500	41.632(KSI)	65.925(KSI)	31(%)	8
119688	6050	66960401	0.6250	48.720(KSI)	70.513(KSI)	28(%)	8
119689	5020	66905262	0.5000	54.120(KSI)	76.672(KSI)	27(%)	8
119689	5040	66781382	0.7500	41.992(KSI)	64.393(KSI)	30(%)	8
119689	5060	66781452	0.7500	41.992(KSI)	64.393(KSI)	30(%)	8
119690	5090	66780842	0.7500	42.073(KSI)	67.282(KSI)	25(%)	8
119690	6090	66780852	0.7500	44.539(KSI)	67.256(KSI)	27(%)	8
119692	5090	66781261	0.7500	38.658(KSI)	63.878(KSI)	28(%)	8
119692	6020	66781752	0.7500	41.932(KSI)	67.547(KSI)	29(%)	8
119692	6030	66781522	0.7500	42.159(KSI)	66.609(KSI)	26(%)	8
219209	6050	66781442	0.7500	38.268(KSI)	63.377(KSI)	25(%)	8
219209	6060	66781481	0.7500	38.300(KSI)	64.245(KSI)	25(%)	8
219211	6070	66781582	0.7500	43.398(KSI)	66.186(KSI)	25(%)	8
219211	6100	66781592	0.7500	44.358(KSI)	67.021(KSI)	26(%)	8

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPEJOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	LARGO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
119688	5040	66780932	0.7500	96.0000	240.0000	0000126039	000010	1001563429
119688	5040	66780933	0.7500	96.0000	240.0000	0000126039	000010	1001563429
119688	5070	66781611	0.7500	96.0000	240.0000	0000126039	000010	1001563429
119689	6070	66781561	0.7500	96.0000	240.0000	0000126039	000010	1001563429
119690	5070	66781641	0.7500	96.0000	240.0000	0000126039	000010	1001563429
119692	6050	66781651	0.7500	96.0000	240.0000	0000126039	000010	1001563429
219209	5050	66781002	0.7500	96.0000	240.0000	0000126039	000010	1001563429

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S201740



CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	02.01.2012	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA. ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	PLACA ANCHA					

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PLANCHON	NO.PLACA	ESPEJOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	LARGO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
219209	5050	66781003	0.7500	96.0000	240.0000	0000126039	000010	1001563429
219211	5070	66781671	0.7500	96.0000	240.0000	0000126039	000010	1001563429
219211	6100	66781591	0.7500	96.0000	240.0000	0000126039	000010	1001563429
COLADA	PLANCHON	NO.PLACA	PED.CLIENTE	NORMA				
119688	5040	66780932	11640	A-6				
119688	5040	66780933	11640	A-6				
119688	5070	66781611	11640	A-6				
119689	6070	66781561	11640	A-6				
119690	5070	66781641	11640	A-6				
119692	6050	66781651	11640	A-6				
219209	5050	66781002	11640	A-6				
219209	5050	66781003	11640	A-6				
219211	5070	66781671	11640	A-6				
219211	6100	66781591	11640	A-6				

FIN DE DATOS