




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 24.04.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	Alt	V	Cb	Ti	
192114	ASTM A36/ASME SA36 ED07 AD08 0	0.180	0.880	0.011	0.009	0.231	0.020	0.010	0.020	0.005	0.027	0.002	0.002	0.003	
192115	ASTM A36/ASME SA36 ED07 AD08 0	0.176	0.870	0.010	0.004	0.200	0.030	0.010	0.020	0.004	0.027	0.001	0.002	0.003	

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPEJOR(Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.	T. ELONG.
192114	3100	46581081	1.0000	41.924(KSI)	70.845(KSI)	29(%)	8
192114	4020	46581161	1.2500	44.912(KSI)	67.052(KSI)	28(%)	8
192114	4110	46581591	0.9843	40.810(KSI)	69.230(KSI)	25(%)	8
192114	4120	46581041	1.0000	40.662(KSI)	70.861(KSI)	28(%)	8
192115	3030	46580921	1.0000	41.822(KSI)	70.726(KSI)	31(%)	8
192115	3110	46581601	0.9843	41.835(KSI)	70.310(KSI)	29(%)	8
192115	4070	46580791	1.0000	39.433(KSI)	70.060(KSI)	28(%)	8
192115	4100	46581641	0.9843	40.673(KSI)	69.264(KSI)	27(%)	8

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPEJOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	LARGO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
192114	4120	46581041	1.0000	72.0000	240.0000	0000502706	000040	1001187958	6011
192114	4120	46581042	1.0000	72.0000	240.0000	0000502706	000040	1001187958	6011
192115	3010	46580871	1.0000	72.0000	240.0000	0000502706	000040	1001187958	6011
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	NORMA						
192114	4120	46581041	A-6						
192114	4120	46581042	A-6						
192115	3010	46580871	A-6						

FIN DE DATOS