SIDERTUL®

SIDERÚRGICA TULTITLÁN S.A. DE C.V.
Calle 3, S/N
Col. Independencia
Tultitlán Edo. de México
C.P. 54914
Tel. Fax. 58-94-00-44

INFORME DE RESULTADOS DE CALIDAD

Ensayes Mecánicos y Químicos.

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001:2000 SGS
Certificate No. Q16291

Folio: 35 100

Cliente : PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Fecha: 04 de Febrero del 2005

Nuestro Pedido Número	Colada Número	Grado	Producto	Dimensión mm	Dimensión pulgadas	Longitud m	C %	Mn %	S %	P %	Esfuerzo de Fluencia MPa	Esfuerzo de Fluencia kgf/mm²	Resistencia a la Tensión MPa	Resistencia a la Tensión kgf/mm²	Alargamiento %	∅ Mandril	Doblez 180 °
2 196	79 589	A-36	ANGULO	25,4 X 2,7	1 X 0.109"	6,00	0,18	0,86	0,030	0,018	391	39,91	534	54,40	25,5	N/A	N/A
	79 590	A-36	ANGULO	25,4 X 2,7	1 X 0.109"	6,00	0,16	0,76	0,029	0,014	375	38,22	513	52,27	24,5	N/A	N/A

Observaciones:
79 589 %Cr 0,14 %Ni 0,08 %Cu 0,28 %Si 0,22
79 590 %Cr 0,11 %Ni 0,07 %Cu 0,23 %Si 0,20

No.DE REMISION: 127 832

Nota:
Ensayos realizados de acuerdo a la Norma:

- [ ] NMX-C-407-ONNCCE,
- [ ] NMX-B-113
- [X] NMX-B-172
- [ ] NMX-B-434
- [X] NMX-B-252
- [ ] ASTM A 370
- [X] ASTM E 415

Cumple con la Norma:

- [ ] NMX-C-407-ONNCCE,
- [X] NMX-B-252
- [X] NMX-B-254
- [X] ASTM A 6/A 6M
- [X] ASTM A 36/A 36M
- [ ] ASTM A 529/A 529M
- [ ] ASTM A 615/A 615M

Ing. Rodrigo García Jefe de C. Calidad

Autoriza: Nombre Puesto Firma

n total o parcial de este Informe, sin autorización de Siderúrgica Tultitlán S.A. de C.V.

Retención: 2 Años