SIDERTUL®

SIDERÚRGICA TULTITLÁN S.A. DE C.V.
Calle 3, S/N
Col. Independencia
Tultitlán Edo. de México
C.P. 54914
Tel. Fax. 58-94-00-44

INFORME DE RESULTADOS DE CALIDAD

Ensayes Mecánicos y Químicos.

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001:2000 SGS
Certificate No. Q16291

Cliente : PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Folio: 35 369

Fecha: 15 de Febrero del 2005

Nuestro Pedido Número	Colada Número	Grado	Producto	Dimensión mm	Dimensión pulgadas	Longitud m	C %	Mn %	S %	P %	Esfuerzo de Fluencia MPa	Esfuerzo de Fluencia kgf/mm²	Resistencia a la Tensión MPa	Resistencia a la Tensión kgf/mm²	Alargamiento %	∅ Mandril	Doblez 180 °
2 211	79 835	A-529	ANGULO	50,8 X 6,3	2 X 1/4"	6,10	0,25	1,04	0,035	0,021	424	43,26	601	61,27	26,0	N/A	N/A
	79 836	A-529	ANGULO	50,8 X 6,3	2 X 1/4"	6,10	0,26	0,91	0,037	0,017	403	41,10	577	58,86	24,5	N/A	N/A

Observaciones: 79 835 %Cr 0,11 %Ni 0,07 %Cu 0,22 %Si 0,22
79 836 %Cr 0,10 %Ni 0,07 %Cu 0,24 %Si 0,24

No.DE REMISION: 128 129

Nota:
Ensayos realizados de acuerdo a la Norma:

- [ ] NMX-C-407-ONNCCE,
- [ ] NMX-B-113
- [X] NMX-B-172
- [ ] NMX-B-434
- [X] NMX-B-252
- [ ] ASTM A 370
- [X] ASTM E 415

Cumple con la Norma:

- [ ] NMX-C-407-ONNCCE,
- [X] NMX-B-252
- [ ] NMX-B-254
- [X] ASTM A 6/A 6M
- [ ] ASTM A 36/A 36M
- [X] ASTM A 529/A 529M
- [ ] ASTM A 615/A 615M

Ing. Rodrigo García Jefe de C. Calidad

Autoriza: Nombre Puesto Firma

la reproducción total o parcial de este Informe, sin autorización de Siderúrgica Tultitlán S.A. de C.V.

Retención: 2 Años