SIDERTUL®

SIDERÚRGICA TULTITLÁN S.A. DE C.V.
Calle 3, S/N
Col. Independencia
Tultitlán Edo. de México
C.P. 54914
Tel. Fax. 58-94-00-44

INFORME DE RESULTADOS DE CALIDAD

Ensayes Mecánicos y Químicos.

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001:2000 SGS Certificate No. Q16291

Cliente : PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Folio: 35 527

Fecha: 21 de Febrero del 2005

Nuestro Pedido Número	Colada Número	Grado	Producto	Dimensión mm	Dimensión pulgadas	Longitud m	C %	Mn %	S %	P %	Esfuerzo de Fluencia MPa	Esfuerzo de Fluencia kgf/mm²	Resistencia a la Tensión MPa	Resistencia a la Tensión kgf/mm²	Alargamiento %	∅ Mandril	Doblez 180 °
2 211	79 395	A-529	ANGULO	76,2 X 6,3	3 X 1/4"	6,10	0,26	0,97	0,040	0,018	426	43,40	630	64,20	24,5	N/A	N/A
	79 415	A-529	ANGULO	76,2 X 6,3	3 X 1/4"	6,10	0,26	0,87	0,040	0,017	386	39,35	590	60,14	28,0	N/A	N/A

Observaciones: 79 395 %Cr 0,12 %Ni 0,07 %Cu 0,31 %Si 0,30
79 415 %Cr 0,10 %Ni 0,07 %Cu 0,30 %Si 0,20

No.DE REMISION: 128 292

Nota:
Ensayos realizados de acuerdo a la Norma:

- [.] NMX-C-407-ONNCCE,
- [.] NMX-B-113
- [X] NMX-B-172
- [.] NMX-B-434
- [X] NMX-B-252
- [ ] ASTM A 370
- [X] ASTM E 415

Cumple con la Norma:

- [.] NMX-C-407-ONNCCE,
- [X] NMX-B-252
- [.] NMX-B-254
- [X] ASTM A 6/A 6M
- [.] ASTM A 36/A 36M
- [X] ASTM A 529/A 529M
- [ ] ASTM A 615/A 615M

Ing. Rodrigo García	Jefe de C. Calidad		
Autoriza: Nombre	Puesto	Firma	

Reproducción total o parcial de este Informe, sin autorización de Siderúrgica Tultitlán S.A. de C.V.

Retención: 2 Años