SIDERÚRGICA TULTITLÁN S.A. DE C.V.
Calle 3, S/N
Col. Independencia
Tultitlán Edo. de México
C.P. 54914
Tel. Fax. 58-94-00-44

SIDERTUL®

INFORME DE RESULTADOS DE CALIDAD

Ensayes Mecánicos y Químicos.

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001:2000 SGS
Certificate No. Q16291

Cliente : PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Folio: 36 721

Fecha: 05 de Abril del 2005

Nuestro Pedido Número	Colada Número	Grado	Producto	Dimensión mm	Dimensión pulgadas	Longitud m	C %	Mn %	S %	P %	Esfuerzo de Fluencia MPa	Esfuerzo de Fluencia kgf/mm²	Resistencia a la Tensión MPa	Resistencia a la Tensión kgf/mm²	Alargamiento %	∅ Mandril	Doblez 180 °
2 441	80 464	A-36	SOLERA	63,5 X 6,3	2 1/2 X 1/4"	6,10	0,18	0,87	0,036	0,021	355	36,16	505	51,50	27,5	N/A	N/A
	79 820	A-36	SOLERA	76,2 X 6,3	3 X 1/4"	6,10	0,22	0,88	0,040	0,018	377	38,44	526	53,64	28,5	N/A	N/A

Observaciones:
80 464 %Cr 0,13 %Ni 0,07 %Cu 0,22 %Si 0,23
79 820 %Cr 0,10 %Ni 0,08 %Cu 0,26 %Si 0,22

No.DE REMISION: 129 547

Nota:
Ensayos realizados de acuerdo a la Norma:

- [ ] NMX-C-407-ONNCCE,
- [ ] NMX-B-113
- [X] NMX-B-172
- [ ] NMX-B-434
- [X] NMX-B-252
- [ ] ASTM A 370
- [X] ASTM E 415

Cumple con la Norma:

- [ ] NMX-C-407-ONNCCE,
- [X] NMX-B-252
- [X] NMX-B-254
- [X] ASTM A 6/A 6M
- [X] ASTM A 36/A 36M
- [ ] ASTM A 529/A 529M
- [ ] ASTM A 615/A 615M

Rodrigo García P.	Jefe de C. Calidad P.D.
Autoriza: Nombre	Puesto / Firma

ida la reproducción total o parcial de este Informe, sin autorización de Siderúrgica Tultitlán S.A. de C.V.

Retención: 2 Años