



NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA.

ING. EDUARDO WILLANUEVA

GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO

CUENTE	PLESA ANAHUAC, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	11.12.2004	PAGINA	1
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS NO.66-A				
PRODUCTO	PLACA ANCHA				

COMPOSICION QUIMICA

COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	V	NB/CB
148170	ASTM A 572 50 0000	0.170	1.230	0.018	0.008	0.170	0.020	0.020	0.030	0.003	0.041
247749	ASTM A 572 50 0000	0.153	1.180	0.018	0.006	0.190	0.020	0.030	0.030	0.005	0.039
247750	ASTM A 572 50 0000	0.162	1.200	0.017	0.005	0.180	0.020	0.020	0.030	0.003	0.040
247759	ASTM A 572 50 0000	0.159	1.250	0.016	0.008	0.120	0.030	0.030	0.030	0.002	0.011
247760	ASTM A 572 50 0000	0.174	1.200	0.015	0.007	0.100	0.020	0.030	0.030	0.002	0.009

PRUEBAS AL PRODUCTO


COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ESPESSOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.	T. ELONG.	DIR.
148170	3010	10122871	1.2500	59.894 (KSI)	75.572 (KSI)	43 (%)	2	90
148170	3130	10121212	0.7500	64.390 (KSI)	78.718 (KSI)	45 (%)	2	90
148170	3140	10121221	0.7500	65.863 (KSI)	78.549 (KSI)	44 (%)	2	90
148170	4150	10125261	1.0000	52.976 (KSI)	72.133 (KSI)	40 (%)	2	90
148170	4160	10125141	1.0000	52.894 (KSI)	72.737 (KSI)	39 (%)	2	90
247749	3080	10122911	1.2500	51.914 (KSI)	76.858 (KSI)	49 (%)	2	90
247749	3160	10122901	1.2500	63.746 (KSI)	84.298 (KSI)	47 (%)	2	90
247749	4020	10125431	2.0000	51.266 (KSI)	71.734 (KSI)	40 (%)	2	90
247750	3020	10122891	1.2500	53.337 (KSI)	75.202 (KSI)	55 (%)	2	90
247750	3070	10122771	1.2500	51.075 (KSI)	77.171 (KSI)	50 (%)	2	90
247750	4020	10123261	1.5000	52.771 (KSI)	70.557 (KSI)	25 (%)	2	90
247750	4070	10123321	1.5000	53.756 (KSI)	72.128 (KSI)	26 (%)	2	90
247759	3040	10120301	0.5000	56.075 (KSI)	78.859 (KSI)	40 (%)	2	90
247759	3090	10120291	0.5000	55.877 (KSI)	77.437 (KSI)	40 (%)	2	90
247759	4140	10120551	0.7500	66.085 (KSI)	79.650 (KSI)	43 (%)	2	90
247760	3010	10120281	0.5000	55.858 (KSI)	77.517 (KSI)	41 (%)	2	90
247760	3020	10120271	0.5000	55.806 (KSI)	76.956 (KSI)	42 (%)	2	90
247760	4060	10120561	0.7500	66.270 (KSI)	80.285 (KSI)	42 (%)	2	90
247760	4080	10120581	0.7500	59.460 (KSI)	78.147 (KSI)	40 (%)	2	90

PRODUCTO EMBARCADO

COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ESPESSOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
148170	3020	10122831	1.2500	96.0000	240.0000	A-6	B0617	000070
247749	3130	10122861	1.2500	96.0000	240.0000	A-6	B0617	000070
247750	3030	10122761	1.2500	96.0000	240.0000	A-6	B0617	000070
247750	3100	10122821	1.2500	96.0000	240.0000	A-6	B0617	000070
247750	3120	10122731	1.2500	96.0000	240.0000	A-6	B0617	000070
247759	4140	10120551	0.7500	96.0000	480.0000	A-6	B0617	000040

EMITIO : S0344906



CLIENTE	PLESA ANAHUAC, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	11.12.2004	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS NO.66-A					
PRODUCTO	PLACA ANCHA					

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ESPESSOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
247760	4060	10120561	0.7500	95.0000	480.0000	A-6	B0617	000040
247760	4080	10120581	0.7500	95.0000	480.0000	A-6	B0617	000040
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ENTREGA	PED. CLIENTE				
148170	3020	10122831	1000614275	100000375				
247749	3130	10122861	1000614275	100000375				
247750	3030	10122761	1000614275	100000375				
247750	3100	10122821	1000614275	100000375				
247750	3120	10122731	1000614275	100000375				
247759	4140	10120551	1000614275	100000375				
247760	4060	10120561	1000614275	100000375				
247760	4080	10120581	1000614275	100000375				

ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA
 ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA

FIN DE DATOS