




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 24.08.2004	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0			
PRODUCTO LAM/PLACA EN ROLLO ORILLA OM			

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+														
COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
245454	ASTM A 1018 SS 36	0.176	0.390	0.014	0.011	0.020	0.020	0.020	0.030	0.004	0.036	0.003	0.002	0.002
245455	ASTM A 1018 SS 36	0.190	0.670	0.017	0.013	0.010	0.020	0.020	0.020	0.004	0.046	0.003	0.001	0.002
COLADA	N2													
245454	0.0077													
245455	0.0070													
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+														
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE						
245454	4551043	0.3125	48.0000	A568/A635	0000060227	000010	1000579111	100000443						
245454	4551044	0.3125	48.0000	A568/A635	0000060227	000010	1000579111	100000443						
245455	4551042	0.3125	48.0000	A568/A635	0000060227	000010	1000579111	100000443						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+														
FIN DE DATOS														