




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 27.08.2004	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0			
PRODUCTO LAM/PLACA EN ROLLO ORILLA OM			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
245524	ASTM A 1018 SS 36	0.173	0.440	0.016	0.012	0.010	0.030	0.020	0.030	0.010	0.034	0.002	0.004	0.002
245526	ASTM A 1018 SS 36	0.167	0.410	0.019	0.013	0.010	0.040	0.030	0.040	0.010	0.040	0.002	0.005	0.002
COLADA	N2													
245524	0.0052													
245526	0.0060													

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	L.ELASTICO	R.TENSION	%ELON.	T.ELONG.	DIR.
245524	4560056	0.3129	44.590(KSI)	62.724(KSI)	37(%)	2	90
245524	4560069	0.5007	44.440(KSI)	64.308(KSI)	44(%)	2	90
245524	4560055	0.3137	43.504(KSI)	61.158(KSI)	36(%)	2	90
245526	4560076	0.3751	45.045(KSI)	65.835(KSI)	38(%)	2	90
245526	4560088	0.2507	46.057(KSI)	70.256(KSI)	34(%)	2	90
245526	4560089	0.2511	45.507(KSI)	69.691(KSI)	36(%)	2	90

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE
245524	4560074	0.3750	60.0000	A568/A635	0000057522	000100	1000580259	100000372
245526	4560076	0.3750	60.0000	A568/A635	0000057522	000100	1000580259	100000372

FIN DE DATOS