




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 27.08.2004	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0			
PRODUCTO LAM/PLACA EN ROLLO ORILLA OM			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	N2
245526	ASTM A 1018 SS 36	0.167	0.410	0.019	0.013	0.010	0.040	0.030	0.040	0.010	0.040	0.002	0.005	0.0060
COLADA	TI													
245526	0.002													
PRUEBAS AL PRODUCTO														
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	NORMA	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE							
245526	6010	4560080	A568/A635	0000057527	000060	1000580261	100000372							
FIN DE DATOS														



CLIENTE		FECHA EMISION		PAGINA										
PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.		27.08.2004		1										
DIRECCION														
AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS NO. 66-O														
PRODUCTO														
LAM/PLACA EN ROLLO ORILLA OM														
<p style="text-align: center;">COMPOSICION QUIMICA</p>														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
245526	ASTM A 1018 SS 36	0.167	0.410	0.019	0.013	0.010	0.040	0.030	0.040	0.010	0.040	0.002	0.005	0.002
COLADA	N2													
245526	0.0060													
<p style="text-align: center;">PRUEBAS AL PRODUCTO</p>														
COLADA	NO. ROLLO	ESPOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.	T. ELONG.	DIR.							
245526	4560076	0.3751	45.045 (KSI)	65.835 (KSI)	38 (%)	2	90							
245526	4560088	0.2507	46.057 (KSI)	70.256 (KSI)	34 (%)	2	90							
245526	4560089	0.2511	45.507 (KSI)	69.691 (KSI)	36 (%)	2	90							
<p style="text-align: center;">PRODUCTO EMBARCADO</p>														
COLADA	NO. ROLLO	ESPOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE						
245526	4560077	0.3750	60.0000	A568/A635	0000057522	000100	1000580261	100000372						
FIN DE DATOS														

NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.

ING. ROJARDO WILLANUEVA
GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO