




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 19.01.2005	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> PLACA ANCHA			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
150289	ASTM A36/ASME SA36 ED01 AD03.	0.188	0.860	0.017	0.008	0.180	0.060	0.030	0.040	0.009	0.036	0.005	0.001	0.004
250310	ASTM A36/ASME SA36 ED01 AD03.	0.213	0.830	0.011	0.013	0.180	0.040	0.020	0.030	0.006	0.035	0.002	0.001	0.003
250311	ASTM A36/ASME SA36 ED01 AD03.	0.190	0.820	0.015	0.011	0.190	0.040	0.030	0.030	0.007	0.038	0.004	0.001	0.002
450111	ASTM A36/ASME SA36 ED01 AD03.	0.191	0.860	0.019	0.015	0.180	0.040	0.040	0.040	0.010	0.030	0.005	0.001	0.002


PRUEBAS AL PRODUCTO								
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	ESPEJOR(Plg.)	L.ELASTICO	R.TENSION	%ELON.	T.ELONG.	DIR.
150289	3170	10940381	1.5000	46.525(KSI)	73.694(KSI)	26(%)	8	90
150289	3180	10940391	1.5000	46.564(KSI)	74.167(KSI)	25(%)	8	90
150289	4070	10940811	2.0000	43.812(KSI)	71.154(KSI)	26(%)	8	90
150289	4090	10940761	2.0000	43.812(KSI)	71.154(KSI)	26(%)	8	90
150289	4110	10940771	2.0000	44.965(KSI)	70.093(KSI)	25(%)	8	90
250310	3050	10940621	1.5000	42.104(KSI)	69.044(KSI)	29(%)	8	90
250310	3130	10940281	1.5000	41.929(KSI)	68.959(KSI)	28(%)	8	90
250310	4010	10910261	0.6250	43.493(KSI)	67.951(KSI)	27(%)	8	90
250310	4070	10940691	2.0000	42.347(KSI)	68.562(KSI)	24(%)	8	90
250310	4080	10940711	2.0000	43.144(KSI)	69.231(KSI)	25(%)	8	90
250310	4110	10941151	2.2500	41.972(KSI)	66.848(KSI)	28(%)	8	90
250311	3020	10940431	1.5000	48.760(KSI)	76.509(KSI)	25(%)	8	90
250311	3170	10920031	1.5000	49.416(KSI)	76.330(KSI)	26(%)	8	90
250311	4030	10940021	1.0000	43.975(KSI)	68.859(KSI)	28(%)	8	90
250311	4060	10940721	2.0000	42.856(KSI)	71.645(KSI)	27(%)	8	90
250311	4120	10940791	2.0000	42.856(KSI)	71.645(KSI)	27(%)	8	90
450111	3060	10941301	1.1250	54.212(KSI)	71.560(KSI)	26(%)	8	90
450111	4070	10940801	2.0000	50.521(KSI)	72.314(KSI)	22(%)	8	90
450111	4110	10940831	2.0000	48.832(KSI)	71.753(KSI)	24(%)	8	90
450111	4120	10940911	2.0000	48.832(KSI)	71.753(KSI)	24(%)	8	90

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	ESPEJOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	LARGO(Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
150289	4090	10940761	2.0000	72.0000	240.0000	A-6	B0771	000070
150289	4110	10940771	2.0000	72.0000	240.0000	A-6	B0771	000070
250310	4070	10940691	2.0000	72.0000	240.0000	A-6	B0771	000070
250311	4060	10940721	2.0000	72.0000	240.0000	A-6	B0771	000070
250311	4120	10940791	2.0000	72.0000	240.0000	A-6	B0771	000070
450111	4070	10940801	2.0000	72.0000	240.0000	A-6	B0771	000070

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S0344492



<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 19.01.2005	<b>PAGINA</b> 2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> PLACA ANCHA			

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
450111	4130	10940851	2.0000	72.0000	240.0000	A-6	B0771	000070
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	ENTREGA	PED.CLIENTE				
150289	4090	10940761	1000627027	100000845				
150289	4110	10940771	1000627027	100000845				
250310	4070	10940691	1000627027	100000845				
250311	4060	10940721	1000627027	100000845				
250311	4120	10940791	1000627027	100000845				
450111	4070	10940801	1000627027	100000845				
450111	4130	10940851	1000627027	100000845				
ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
FIN DE DATOS								