




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 20.01.2005	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			


COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
250257	ASTM A36/ASME SA36 ED01 AD03.	0.173	0.500	0.016	0.020	0.120	0.040	0.030	0.030	0.006	0.030	0.003	0.005	0.002
250266	ASTM A36/ASME SA36 ED01 AD03.	0.169	1.090	0.011	0.007	0.190	0.020	0.010	0.030	0.006	0.035	0.002	0.001	0.003
450112	ASTM A36/ASME SA36 ED01 AD03.	0.204	0.830	0.017	0.013	0.190	0.040	0.040	0.040	0.008	0.039	0.005	0.001	0.002

PRUEBAS AL PRODUCTO								
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.	T. ELONG.	DIR.
250257	4020	10883041	0.7500	45.849 (KSI)	66.577 (KSI)	27(%)	8	90
250257	4030	10883141	0.7500	45.849 (KSI)	66.577 (KSI)	27(%)	8	90
250257	4050	10883211	0.7500	49.125 (KSI)	68.950 (KSI)	29(%)	8	90
250266	4010	10880021	0.3750	58.351 (KSI)	75.193 (KSI)	24(%)	8	90
250266	4020	10880011	0.3750	57.705 (KSI)	74.514 (KSI)	23(%)	8	90
450112	3080	10940411	1.5000	50.922 (KSI)	76.740 (KSI)	26(%)	8	90
450112	3140	10940421	1.5000	50.174 (KSI)	75.884 (KSI)	25(%)	8	90
450112	4020	10940141	1.0000	59.866 (KSI)	74.500 (KSI)	24(%)	8	90
450112	4070	10940082	1.0000	58.052 (KSI)	72.565 (KSI)	23(%)	8	90

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
250257	3010	10883111	0.7500	96.0000	240.0000	A-6	B0771	000030
250257	3010	10883112	0.7500	96.0000	240.0000	A-6	B0771	000030
250257	4020	10883041	0.7500	96.0000	240.0000	A-6	B0771	000030
250257	4020	10883042	0.7500	96.0000	240.0000	A-6	B0771	000030
250257	4080	10883131	0.7500	96.0000	240.0000	A-6	B0771	000030
250257	4080	10883132	0.7500	96.0000	240.0000	A-6	B0771	000030
250257	4130	10883121	0.7500	96.0000	240.0000	A-6	B0771	000030
250257	4130	10883122	0.7500	96.0000	240.0000	A-6	B0771	000030
250266	3010	10883081	0.7500	96.0000	240.0000	A-6	B0771	000030
250266	3010	10883082	0.7500	96.0000	240.0000	A-6	B0771	000030
250266	3020	10883091	0.7500	96.0000	240.0000	A-6	B0771	000030
250266	3020	10883092	0.7500	96.0000	240.0000	A-6	B0771	000030
450112	3020	10940341	1.5000	72.0000	240.0000	A-6	B0771	000060
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ENTREGA	PED. CLIENTE				
250257	3010	10883111	1000627347	100000845				
250257	3010	10883112	1000627347	100000845				
250257	4020	10883041	1000627347	100000845				
250257	4020	10883042	1000627347	100000845				

EMITIO : S0344906



CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 20.01.2005	PAGINA 2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

+-----+ PRODUCTO EMBARCADO +-----+				
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	ENTREGA	PED.CLIENTE
250257	4080	10883131	1000627347	100000845
250257	4080	10883132	1000627347	100000845
250257	4130	10883121	1000627347	100000845
250257	4130	10883122	1000627347	100000845
250266	3010	10883081	1000627347	100000845
250266	3010	10883082	1000627347	100000845
250266	3020	10883091	1000627347	100000845
250266	3020	10883092	1000627347	100000845
450112	3020	10940341	1000627347	100000845
ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA				
+-----+ FIN DE DATOS +-----+				