




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 07.02.2005	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> LAM/PLACA EN ROLLO ORILLA OM			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
150520	ASTM A 1018 SS 36	0.159	0.420	0.014	0.007	0.1100	0.020	0.020	0.030	0.003	0.034	0.005	0.003	0.003
250147	ASTM A 1018 SS 36	0.169	0.410	0.014	0.004	0.1200	0.150	0.020	0.040	0.008	0.032	0.004	0.002	0.003
COLADA	N2													
150520	0.0050													
250147	0.0042													

PRUEBAS AL PRODUCTO						
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	L.ELASTICO	R.TENSION	%ELON.	T.ELONG.
150520	5003043	0.3141	47.486(KSI)	65.294(KSI)	40(%)	2
150520	5008050	0.1889	49.699(KSI)	67.833(KSI)	38(%)	2
150520	5029032	0.3791	43.953(KSI)	65.088(KSI)	39(%)	2
150520	5003044	0.3141	46.327(KSI)	63.395(KSI)	38(%)	2
250147	5001093	0.5000	49.749(KSI)	70.182(KSI)	35(%)	2
250147	5008051	0.1877	46.252(KSI)	66.361(KSI)	38(%)	2
250147	5029034	0.3775	44.005(KSI)	65.028(KSI)	38(%)	2
250147	5029033	0.3763	46.442(KSI)	66.145(KSI)	39(%)	2
250147	4975094	0.1881	52.122(KSI)	67.691(KSI)	40(%)	2
250147	4975095	0.1881	52.969(KSI)	68.151(KSI)	41(%)	2

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE
150520	5029032	0.3750	60.0000	A568/A635	B0985	000050	1000633197	100000916
250147	5029033	0.3750	60.0000	A568/A635	B0985	000050	1000633197	100000916

ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA

FIN DE DATOS