




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 07.02.2005	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> LAM/PLACA EN ROLLO ORILLA OM			

COMPOSICION QUIMICA																
COLADA	ESPECIFICA	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI	N2	
150808	ASTM A 1018	0.163	0.430	0.015	0.006	0.1200	0.020	0.020	0.030	0.009	0.034	0.005	0.003	0.003	0.0044	
PRUEBAS AL PRODUCTO																
COLADA	NO.ROLLO	ESPEPOR(Plg.)	L.ELASTICO	R.TENSION	%ELON.	T.ELONG.										
150808	5028014	0.1874	45.932(KSI)	64.927(KSI)	40(%)	2										
150808	5023008	0.1889	47.262(KSI)	65.963(KSI)	41(%)	2										
PRODUCTO EMBARCADO																
COLADA	NO.ROLLO	ESPEPOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE								
150808	5028011	0.1875	48.0000	A568/A635	B0985	000030	1000633159	100000916								
150808	5028012	0.1875	48.0000	A568/A635	B0985	000030	1000633159	100000916								
150808	5028013	0.1875	48.0000	A568/A635	B0985	000030	1000633159	100000916								
ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA																
FIN DE DATOS																