




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 08.02.2005	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
250676	ASTM A-36/A-572-50	0.198	0.910	0.018	0.005	0.190	0.020	0.020	0.030	0.005	0.004	0.013	
250685	ASTM A-36/A-572-50	0.178	0.900	0.015	0.005	0.200	0.050	0.030	0.030	0.008	0.003	0.015	
250720	ASTM A-36/A-572-50	0.191	0.870	0.020	0.012	0.180	0.010	0.030	0.030	0.017	0.004	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON. 8"
250676	220500160A	50.711(KSI)	70.995(KSI)	24(%)
250676	220500161A	52.960(KSI)	71.874(KSI)	24(%)
250676	220500163A	52.960(KSI)	71.874(KSI)	24(%)
250676	260500414A	64.702(KSI)	79.081(KSI)	23(%)
250676	260500415A	65.746(KSI)	79.754(KSI)	22(%)
250685	260500370A	66.914(KSI)	78.264(KSI)	24(%)
250685	260500459A	67.988(KSI)	79.718(KSI)	22(%)
250685	260500460A	66.914(KSI)	78.264(KSI)	24(%)
250720	260500370A	66.953(KSI)	79.784(KSI)	25(%)
250720	260500391A	66.125(KSI)	79.118(KSI)	24(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
250676	260500459A	12	16	7.00	12.2	67.000	A-6	0000063411	000010
250685	260500459A	12	16	7.00	12.2	67.000	A-6	0000063411	000010
250685	260500460A	12	16	7.00	12.2	67.000	A-6	0000063411	000010
250720	260500457A	12	16	7.00	12.2	67.000	A-6	0000063411	000010

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
250676	260500459A	1000633557	100000582
250685	260500459A	1000633557	100000582
250685	260500460A	1000633557	100000582
250720	260500457A	1000633557	100000582

ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA

FIN DE DATOS

EMITIO : S0550133