




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 10.02.2005	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> LAM/PLACA EN ROLLO ORILLA OM			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	TI
250760	ASTM A 572 50 0000	0.075	0.820	0.014	0.004	0.1400	0.040	0.020	0.030	0.006	0.004	0.030	0.003
PRUEBAS AL PRODUCTO													
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	L.ELASTICO	R.TENSION	%ELON.	T.ELONG.							
250760	5036018	0.3759	61.714(KSI)	70.770(KSI)	41(%)	2							
250760	5037021	0.2507	64.799(KSI)	74.974(KSI)	43(%)	2							
250760	5036016	0.3759	61.736(KSI)	70.556(KSI)	39(%)	2							
PRODUCTO EMBARCADO													
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE					
250760	5037025	0.3125	48.0000	A568/A635	B0985	000070	1000634261	100000916					
ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA													
FIN DE DATOS													