




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 26.02.2005	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
251185	ASME SA 285C ED-01 AD-03	0.177	0.460	0.016	0.010	0.120	0.040	0.020	0.030	0.005	0.035	0.004	0.001	0.002

PRUEBAS AL PRODUCTO									
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	ESPESOR(Plg.)	L.ELASTICO	R.TENSION	%ELON.	T.ELONG.	DIR.	
251185	6060	11881252	0.3125	40.785(KSI)	67.224(KSI)	25(%)	8	90	
251185	6060	11881253	0.3125	40.785(KSI)	67.224(KSI)	25(%)	8	90	
251185	6060	11881254	0.3125	40.785(KSI)	67.224(KSI)	25(%)	8	90	

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	LARGO(Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA	
251185	6060	11881252	0.3125	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000110	
251185	6060	11881253	0.3125	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000110	
251185	6060	11881254	0.3125	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000110	

COLADA	PCHON.	NO.PLACA	ENTREGA	PED.CLIENTE
251185	6060	11881252	1000639953	100000936
251185	6060	11881253	1000639953	100000936
251185	6060	11881254	1000639953	100000936

ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA

FIN DE DATOS