




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 31.03.2005	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
151347	ASTM A36/ASME SA36 ED01 AD03.	0.233	1.100	0.014	0.005	0.270	0.030	0.020	0.040	0.009	0.032	0.004	0.001	0.016
251238	ASTM A 572 50 0000	0.139	1.220	0.018	0.004	0.170	0.040	0.020	0.030			0.003	0.038	
251416	ASTM A 283 C 0000	0.155	0.480	0.016	0.008	0.110	0.020	0.020	0.030	0.007	0.033	0.004	0.001	0.002
251468	ASTM A36/ASME SA36 ED01 AD03.	0.192	0.840	0.020	0.006	0.160	0.030	0.020	0.030	0.016	0.036	0.005	0.002	0.003
251479	ASTM A36/ASME SA36 ED01 AD03.	0.210	1.080	0.016	0.005	0.300	0.020	0.020	0.030	0.008	0.040	0.005	0.002	0.020


PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.	T. ELONG.
151347	3040	12307381	3.0000	41.960 (KSI)	67.902 (KSI)	28 (%)	8
151347	3070	12307391	3.0000	41.806 (KSI)	67.369 (KSI)	27 (%)	8
151347	3100	12425191	3.0000	43.039 (KSI)	72.656 (KSI)	27 (%)	8
251238	3010	11864081	1.0000	54.809 (KSI)	73.289 (KSI)	46 (%)	2
251238	3020	11864071	1.0000	57.874 (KSI)	74.995 (KSI)	54 (%)	2
251238	4010	12180371	0.6250	54.495 (KSI)	75.166 (KSI)	40 (%)	2
251238	4020	12180361	0.6250	53.920 (KSI)	74.900 (KSI)	41 (%)	2
251238	4090	12061161	1.5000	53.755 (KSI)	70.620 (KSI)	52 (%)	2
251416	5030	12022401	0.7500	47.931 (KSI)	68.008 (KSI)	27 (%)	8
251416	5110	12022512	0.7500	38.621 (KSI)	61.007 (KSI)	27 (%)	8
251468	5090	12041441	2.5000	45.014 (KSI)	71.811 (KSI)	26 (%)	8
251468	6090	12041461	2.5000	44.142 (KSI)	70.760 (KSI)	27 (%)	8
251479	5010	12043401	4.0000	48.005 (KSI)	66.982 (KSI)	28 (%)	8
251479	5020	12043411	4.0000	48.005 (KSI)	66.982 (KSI)	28 (%)	8
251479	5060	12042701	2.7500	45.917 (KSI)	71.110 (KSI)	26 (%)	8

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
151347	3080	12307361	3.0000	72.0000	180.0000	A-6	B1516	000040
251238	4090	12061161	1.5000	72.0000	240.0000	A-6	B1091	000010
251416	5110	12022511	0.7500	72.0000	240.0000	A-6	B1230	000020
251468	6020	12040881	2.5000	72.0000	240.0000	A-6	B1230	000090
251479	5130	12042611	3.0000	72.0000	180.0000	A-6	B1516	000040

COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ENTREGA	PED. CLIENTE
151347	3080	12307361	1000650750	100001084
251238	4090	12061161	1000650750	100000936
251416	5110	12022511	1000650750	100001009
251468	6020	12040881	1000650750	100001009

EMITIO : S0344906



CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 31.03.2005	PAGINA 2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

PRODUCTO EMBARCADO				
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	ENTREGA	PED.CLIENTE
251479	5130	12042611	1000650750	100001084
ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA				
ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA				
ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA				
ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA				
ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA				
ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA				
ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA				
ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA				
FIN DE DATOS				