




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 03.05.2005	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			


COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	TI	CA
252181	ASME SA 285C ED-01 AD-04	0.159	0.460	0.011	0.005	0.020	0.020	0.030	0.006	0.002	0.001	0.002	
252255	ASME SA 285C ED-01 AD-04	0.197	0.860	0.018	0.005	0.040	0.020	0.040	0.007	0.003	0.001	0.003	
252397	ASME SA 285C ED-01 AD-04	0.180	0.490	0.016	0.005	0.020	0.020	0.030	0.004	0.002	0.001	0.002	0.0001
252398	ASME SA 285C ED-01 AD-04	0.170	0.490	0.023	0.009	0.010	0.020	0.030	0.003	0.002	0.001	0.002	0.0001
252401	ASME SA 285C ED-01 AD-04	0.160	0.500	0.013	0.007	0.020	0.010	0.030	0.005	0.002	0.001	0.002	0.0001
252429	ASME SA 285C ED-01 AD-04	0.167	0.500	0.014	0.008	0.020	0.030	0.030	0.005	0.003	0.001	0.002	

PRUEBAS AL PRODUCTO									
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.	T. ELONG.	DIR.	
252181	3130	12810041	0.8750	37.526(KSI)	59.892(KSI)	28(%)	8	90	
252255	3010	12810091	0.8750	38.457(KSI)	60.497(KSI)	28(%)	8	90	
252255	4020	12810031	0.8750	36.306(KSI)	59.044(KSI)	31(%)	8	90	
252255	4030	12810021	0.8750	42.932(KSI)	67.757(KSI)	27(%)	8	90	
252397	3130	12922091	1.5000	46.028(KSI)	65.998(KSI)	27(%)	8	90	
252398	3020	13010371	1.5000	47.215(KSI)	65.958(KSI)	26(%)	8	90	
252401	3150	13010331	1.5000	40.536(KSI)	73.636(KSI)	25(%)	8	90	
252401	3160	13010321	1.5000	46.289(KSI)	71.576(KSI)	28(%)	8	90	
252429	4010	13060562	0.7500	48.800(KSI)	68.744(KSI)	27(%)	8	90	
252429	4060	13060551	0.7500	47.055(KSI)	69.886(KSI)	28(%)	8	90	
252429	4070	13060582	0.7500	41.905(KSI)	60.185(KSI)	27(%)	8	90	

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
252181	3130	12810041	0.8750	96.0000	240.0000	A-20	B1516	000030
252255	3010	12810091	0.8750	96.0000	240.0000	A-20	B1516	000030
252255	4020	12810031	0.8750	96.0000	240.0000	A-20	B1516	000030
252255	4030	12810021	0.8750	96.0000	240.0000	A-20	B1516	000030
252397	3130	12922091	1.5000	72.0000	240.0000	A-20	B1516	000020
252398	3020	13010371	1.5000	72.0000	240.0000	A-20	B1516	000020
252401	3150	13010331	1.5000	72.0000	240.0000	A-20	B1516	000020
252401	3160	13010321	1.5000	72.0000	240.0000	A-20	B1516	000020
252429	4010	13060562	0.7500	72.0000	240.0000	A-20	B0771	000170
252429	4060	13060551	0.7500	72.0000	240.0000	A-20	B0771	000170
252429	4070	13060582	0.7500	72.0000	240.0000	A-20	B0771	000170
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ENTREGA	PED. CLIENTE				
252181	3130	12810041	1000660885	100001084				

EMITIO : S0344906



CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 03.05.2005	PAGINA 2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

+-----+ PRODUCTO EMBARCADO +-----+				
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ENTREGA	PED. CLIENTE
252255	3010	12810091	1000660885	100001084
252255	4020	12810031	1000660885	100001084
252255	4030	12810021	1000660885	100001084
252397	3130	12922091	1000660885	100001084
252398	3020	13010371	1000660885	100001084
252401	3150	13010331	1000660885	100001084
252401	3160	13010321	1000660885	100001084
252429	4010	13060562	1000660885	100000845
252429	4060	13060551	1000660885	100000845
252429	4070	13060582	1000660885	100000845
ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA				
+-----+ FIN DE DATOS +-----+				