




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 18.05.2005	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA					
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S
150476	SAE J403 1008	0.080	0.180	0.012	0.010
450189	SAE J403 1008	0.068	0.200	0.019	0.018
450598	SAE J403 1008	0.071	0.180	0.012	0.016

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA
150476	5109161A	0.0239	46(RB)
450189	5109162B	0.0239	42(RB)
450598	5109157A	0.0239	47(RB)
450598	5109157B	0.0239	47(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE
150476	5109161A	0.0239	36.0000	AH/5%	B0984	000050	1000667038	100000915
450189	5109162B	0.0239	36.0000	AH/5%	B0984	000050	1000667038	100000915
450598	5109157A	0.0239	36.0000	AH/5%	B0984	000050	1000667038	100000915
450598	5109157B	0.0239	36.0000	AH/5%	B0984	000050	1000667038	100000915

ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA

FIN DE DATOS