




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 20.05.2005	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	TI	CA
151649	ASME SA 285C ED-04 AD-04	0.160	0.460	0.013	0.014	0.050	0.030	0.040	0.010	0.004	0.001	0.002	0.0001
251705	ASME SA 285C ED-04 AD-04	0.185	0.840	0.024	0.007	0.030	0.030	0.040	0.010	0.005	0.002	0.003	

PRUEBAS AL PRODUCTO									
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	ESPESOR(Plg.)	L.ELASTICO	R.TENSION	%ELON.	T.ELONG.	DIR.	
151649	3020	13602621	1.5000	34.961(KSI)	56.823(KSI)	30(%)	8	90	
251705	6010	12510262	0.8750	41.403(KSI)	67.182(KSI)	27(%)	8	90	

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	LARGO(Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA	
151649	3020	13602621	1.5000	72.0000	240.0000	A-20	B1516	000020	
251705	6010	12510262	0.8750	96.0000	240.0000	A-20	B1516	000030	

COLADA	PCHON.	NO.PLACA	ENTREGA	PED.CLIENTE
151649	3020	13602621	1000664754	100001084
251705	6010	12510262	1000664754	100001084

FIN DE DATOS													
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--