




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 02.06.2005	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			


COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
253644	ASTM A 283 C 0000	0.155	0.480	0.014	0.009	0.124	0.010	0.030	0.030	0.004	0.038	0.002	0.001	0.002
451367	ASTM A 283 C 0000	0.169	0.470	0.015	0.015	0.116	0.020	0.020	0.040	0.005	0.037	0.002	0.001	0.002

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.	T. ELONG.
253644	3070	14081221	0.3750	47.486(KSI)	66.999(KSI)	26(%)	8
253644	3120	14081231	0.3750	47.104(KSI)	67.093(KSI)	27(%)	8
253644	4140	14080691	0.5000	37.893(KSI)	60.075(KSI)	25(%)	8
253644	4160	14080791	0.5000	46.956(KSI)	66.937(KSI)	29(%)	8
451367	3060	14081181	0.3750	47.052(KSI)	67.071(KSI)	28(%)	8
451367	4090	14080741	0.5000	38.504(KSI)	60.656(KSI)	27(%)	8
451367	4120	14080751	0.5000	38.389(KSI)	61.290(KSI)	25(%)	8

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
253644	3060	14081161	0.3750	96.0000	480.0000	A-6	B2093	000020
253644	3060	14081162	0.3750	96.0000	480.0000	A-6	B2093	000020
253644	3070	14081221	0.3750	96.0000	480.0000	A-6	B2093	000020
253644	3070	14081222	0.3750	96.0000	480.0000	A-6	B2093	000020
253644	3080	14081201	0.3750	96.0000	480.0000	A-6	B2093	000020
253644	3080	14081202	0.3750	96.0000	480.0000	A-6	B2093	000020
253644	3090	14081152	0.3750	96.0000	480.0000	A-6	B2093	000020
253644	3100	14081171	0.3750	96.0000	480.0000	A-6	B2093	000020
253644	3100	14081172	0.3750	96.0000	480.0000	A-6	B2093	000020
253644	3120	14081231	0.3750	96.0000	480.0000	A-6	B2093	000020
253644	3120	14081232	0.3750	96.0000	480.0000	A-6	B2093	000020
451367	3050	14081191	0.3750	96.0000	480.0000	A-6	B2093	000020
451367	3050	14081192	0.3750	96.0000	480.0000	A-6	B2093	000020
451367	3060	14081181	0.3750	96.0000	480.0000	A-6	B2093	000020
451367	3060	14081182	0.3750	96.0000	480.0000	A-6	B2093	000020
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ENTREGA	PED. CLIENTE				
253644	3060	14081161	1000672302	100001268				
253644	3060	14081162	1000672302	100001268				
253644	3070	14081221	1000672302	100001268				
253644	3070	14081222	1000672302	100001268				
253644	3080	14081201	1000672302	100001268				

EMITIO : S0550188



CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 02.06.2005	PAGINA 2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

+-----+ PRODUCTO EMBARCADO +-----+				
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	ENTREGA	PED.CLIENTE
253644	3080	14081202	1000672302	100001268
253644	3090	14081152	1000672302	100001268
253644	3100	14081171	1000672302	100001268
253644	3100	14081172	1000672302	100001268
253644	3120	14081231	1000672302	100001268
253644	3120	14081232	1000672302	100001268
451367	3050	14081191	1000672302	100001268
451367	3050	14081192	1000672302	100001268
451367	3060	14081181	1000672302	100001268
451367	3060	14081182	1000672302	100001268
ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA				
+-----+ FIN DE DATOS +-----+				