




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 03.06.2005	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			


COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
153463	ASTM A 283 C 0000	0.173	0.480	0.010	0.008	0.109	0.020	0.010	0.030	0.005	0.039	0.002	0.001	0.003
153464	ASTM A 283 C 0000	0.180	0.500	0.012	0.007	0.096	0.030	0.020	0.030	0.005	0.025	0.002	0.001	0.002
253729	ASTM A 283 C 0000	0.179	0.540	0.018	0.013	0.114	0.010	0.020	0.030	0.004	0.040	0.003	0.001	0.002

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ESPESSOR(Plg.)	L.ELASTICO	R.TENSION	%ELON.	T.ELONG.
153463	3050	14120951	0.3125	51.170(KSI)	67.433(KSI)	46(%)	8
153463	3170	14120941	0.3125	51.374(KSI)	66.984(KSI)	48(%)	8
153464	3010	14120931	0.3125	46.362(KSI)	66.745(KSI)	28(%)	8
153464	3030	14120921	0.3125	46.831(KSI)	67.017(KSI)	27(%)	8
253729	4070	14120901	0.3125	51.544(KSI)	66.639(KSI)	25(%)	8
253729	4080	14120911	0.3125	51.009(KSI)	67.019(KSI)	26(%)	8

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ESPESSOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	LARGO(Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
153463	3020	14121131	0.3125	96.0000	480.0000	A-6	B2093	000010
153463	3020	14121132	0.3125	96.0000	480.0000	A-6	B2093	000010
153463	3070	14121071	0.3125	96.0000	480.0000	A-6	B2093	000010
153463	3070	14121072	0.3125	96.0000	480.0000	A-6	B2093	000010
153463	3110	14121061	0.3125	96.0000	480.0000	A-6	B2093	000010
153463	3110	14121062	0.3125	96.0000	480.0000	A-6	B2093	000010
153463	3160	14121051	0.3125	96.0000	480.0000	A-6	B2093	000010
153463	3160	14121052	0.3125	96.0000	480.0000	A-6	B2093	000010
153464	3030	14120921	0.3125	96.0000	480.0000	A-6	B2093	000010
253729	4010	14121081	0.3125	96.0000	480.0000	A-6	B2093	000010
253729	4010	14121082	0.3125	96.0000	480.0000	A-6	B2093	000010
253729	4030	14121111	0.3125	96.0000	480.0000	A-6	B2093	000010
253729	4040	14121091	0.3125	96.0000	480.0000	A-6	B2093	000010
253729	4050	14121101	0.3125	96.0000	480.0000	A-6	B2093	000010
253729	4060	14121121	0.3125	96.0000	480.0000	A-6	B2093	000010
253729	4060	14121122	0.3125	96.0000	480.0000	A-6	B2093	000010
253729	4070	14120901	0.3125	96.0000	480.0000	A-6	B2093	000010
253729	4080	14120911	0.3125	96.0000	480.0000	A-6	B2093	000010
253729	4080	14120912	0.3125	96.0000	480.0000	A-6	B2093	000010
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ENTREGA	PED. CLIENTE				
153463	3020	14121131	1000672451	100001268				

EMITIO : S0550188



CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 03.06.2005	PAGINA 2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

+-----+ PRODUCTO EMBARCADO +-----+				
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ENTREGA	PED. CLIENTE
153463	3020	14121132	1000672451	100001268
153463	3070	14121071	1000672451	100001268
153463	3070	14121072	1000672451	100001268
153463	3110	14121061	1000672451	100001268
153463	3110	14121062	1000672451	100001268
153463	3160	14121051	1000672451	100001268
153463	3160	14121052	1000672451	100001268
153464	3030	14120921	1000672451	100001268
253729	4010	14121081	1000672451	100001268
253729	4010	14121082	1000672451	100001268
253729	4030	14121111	1000672451	100001268
253729	4040	14121091	1000672451	100001268
253729	4050	14121101	1000672451	100001268
253729	4060	14121121	1000672451	100001268
253729	4060	14121122	1000672451	100001268
253729	4070	14120901	1000672451	100001268
253729	4080	14120911	1000672451	100001268
253729	4080	14120912	1000672451	100001268
ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA				
+-----+ FIN DE DATOS +-----+				