




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 02.06.2005	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> PLACA ANCHA			


COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
253644	ASTM A 283 C 0000	0.155	0.480	0.014	0.009	0.124	0.010	0.030	0.030	0.004	0.038	0.002	0.001	0.002
253645	ASTM A 283 C 0000	0.172	0.480	0.017	0.012	0.099	0.020	0.020	0.030	0.005	0.060	0.003	0.001	0.002
451367	ASTM A 283 C 0000	0.169	0.470	0.015	0.015	0.116	0.020	0.020	0.040	0.005	0.037	0.002	0.001	0.002

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.	T. ELONG.
253644	3070	14081221	0.3750	47.486(KSI)	66.999(KSI)	26(%)	8
253644	3120	14081231	0.3750	47.104(KSI)	67.093(KSI)	27(%)	8
253644	4140	14080691	0.5000	37.893(KSI)	60.075(KSI)	25(%)	8
253644	4160	14080791	0.5000	46.956(KSI)	66.937(KSI)	29(%)	8
253645	4020	14080731	0.5000	37.703(KSI)	61.383(KSI)	26(%)	8
253645	4040	14080701	0.5000	38.119(KSI)	60.519(KSI)	27(%)	8
451367	3060	14081181	0.3750	47.052(KSI)	67.071(KSI)	28(%)	8
451367	4090	14080741	0.5000	38.504(KSI)	60.656(KSI)	27(%)	8
451367	4120	14080751	0.5000	38.389(KSI)	61.290(KSI)	25(%)	8

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
253644	4100	14080861	0.5000	96.0000	480.0000	A-6	B2093	000030
253645	4010	14080901	0.5000	96.0000	480.0000	A-6	B2093	000030
253645	4030	14080841	0.5000	96.0000	480.0000	A-6	B2093	000030
253645	4050	14080921	0.5000	96.0000	480.0000	A-6	B2093	000030
253645	4090	14080931	0.5000	96.0000	480.0000	A-6	B2093	000030
253645	4100	14081001	0.5000	96.0000	480.0000	A-6	B2093	000030
451367	4080	14080831	0.5000	96.0000	480.0000	A-6	B2093	000030
451367	4090	14080741	0.5000	96.0000	480.0000	A-6	B2093	000030
451367	4130	14080911	0.5000	96.0000	480.0000	A-6	B2093	000030
451367	4140	14080851	0.5000	96.0000	480.0000	A-6	B2093	000030
451367	4160	14080781	0.5000	96.0000	480.0000	A-6	B2093	000030
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ENTREGA	PED. CLIENTE				
253644	4100	14080861	1000672120	100001268				
253645	4010	14080901	1000672120	100001268				
253645	4030	14080841	1000672120	100001268				
253645	4050	14080921	1000672120	100001268				
253645	4090	14080931	1000672120	100001268				
253645	4100	14081001	1000672120	100001268				

EMITIO : S0558151



<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 02.06.2005	<b>PAGINA</b> 2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> PLACA ANCHA			

PRODUCTO EMBARCADO				
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	ENTREGA	PED.CLIENTE
451367	4080	14080831	1000672120	100001268
451367	4090	14080741	1000672120	100001268
451367	4130	14080911	1000672120	100001268
451367	4140	14080851	1000672120	100001268
451367	4160	14080781	1000672120	100001268
ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA				
FIN DE DATOS				