




| | | | |
|--|------------------------------------|--------------------|---|
| CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V. | FECHA EMISION 16.06.2005 | PAGINA 1 | NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO |
| DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 . | | | |
| PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo | | | |

| COMPOSICION QUIMICA | | | | | |
|---------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|
| COLADA | ESPECIFICACION | C | MN | P | S |
| 253748 | SAE J403 1008 | 0.069 | 0.180 | 0.015 | 0.013 |
| 451411 | SAE J403 1008 | 0.055 | 0.190 | 0.016 | 0.018 |

| PRUEBAS AL PRODUCTO | | | |
|---------------------|----------|---------------|--------|
| COLADA | NO.ROLLO | ESPESOR(Plg.) | DUREZA |
| 253748 | 5390147A | 0.0299 | 49(RB) |
| 253748 | 5390147B | 0.0299 | 49(RB) |
| 451411 | 5390143A | 0.0299 | 47(RB) |
| 451411 | 5390143B | 0.0299 | 47(RB) |

| PRODUCTO EMBARCADO | | | | | | | | |
|--------------------|----------|---------------|-------------|-------|--------|---------|------------|-------------|
| COLADA | NO.ROLLO | ESPESOR(Plg.) | ANCHO(Plg.) | NORMA | PEDIDO | PARTIDA | ENTREGA | PED.CLIENTE |
| 253748 | 5390147A | 0.0299 | 36.0000 | AH/5% | B2201 | 000010 | 1000675929 | 100001289 |
| 253748 | 5390147B | 0.0299 | 36.0000 | AH/5% | B2201 | 000010 | 1000675929 | 100001289 |
| 451411 | 5390143A | 0.0299 | 36.0000 | AH/5% | B2201 | 000010 | 1000675929 | 100001289 |
| 451411 | 5390143B | 0.0299 | 36.0000 | AH/5% | B2201 | 000010 | 1000675929 | 100001289 |

enviar los certificados de calidad por estafeta

FIN DE DATOS