





CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 15.06.2005	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
151857	ASTM A 283 C 0000	0.137	0.640	0.013	0.006	0.120	0.020	0.020	0.030	0.006	0.041	0.030	0.001	0.002
152538	ASTM A36/ASME SA36 ED04 AD04.	0.157	0.500	0.012	0.005	0.119	0.020	0.020	0.030	0.004	0.035	0.002	0.001	0.002
152707	ASTM A 283 C 0000	0.152	0.480	0.012	0.019	0.105	0.020	0.020	0.030	0.006	0.039	0.002	0.001	0.002
152732	ASTM A 283 C 0000	0.172	0.490	0.011	0.009	0.092	0.040	0.020	0.030	0.005	0.027	0.003	0.001	0.002
153500	ASTM A 283 C 0000	0.089	0.310	0.016	0.011	0.014	0.020	0.020	0.030	0.004	0.027	0.003	0.008	0.002
247590	ASTM A 283 C 0000	0.103	0.640	0.014	0.006	0.140	0.020	0.030	0.030	0.006	0.046	0.030	0.003	0.003
250395	ASTM A 283 C 0000	0.180	0.420	0.019	0.007	0.060	0.250	0.020	0.030	0.005	0.039	0.002	0.001	0.002
252194	ASTM A 283 C 0000	0.132	0.690	0.025	0.008	0.140	0.010	0.020	0.030	0.005	0.041	0.043	0.001	0.002
252773	ASTM A 283 C 0000	0.167	0.500	0.015	0.005	0.090	0.020	0.020	0.030	0.006	0.038	0.004	0.002	0.002
451150	ASTM A 283 C 0000	0.171	0.540	0.015	0.018	0.150	0.030	0.020	0.030	0.005	0.040	0.003	0.001	0.002

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	ESPEJOR(Plg.)	L.ELASTICO	R.TENSION	%ELON.	T.ELONG.
151857	1091	14384731	1.5000	40.740(KSI)	56.906(KSI)	27(%)	8
151857	1092	14384741	1.5000	45.279(KSI)	72.669(KSI)	26(%)	8
152538	3060	13700791	0.7500	36.469(KSI)	58.385(KSI)	31(%)	8
152538	3070	13700781	0.7500	37.742(KSI)	59.284(KSI)	28(%)	8
152538	3090	13750231	0.6250	42.031(KSI)	60.190(KSI)	27(%)	8
152538	4060	13300841	0.6250	45.635(KSI)	67.637(KSI)	26(%)	8
152538	4110	13300831	0.6250	44.278(KSI)	67.137(KSI)	27(%)	8
152707	3010	13443651	2.0000	41.882(KSI)	59.234(KSI)	30(%)	8
152707	3020	13443581	2.0000	39.089(KSI)	61.128(KSI)	28(%)	8
152707	3040	13442591	1.0000	40.541(KSI)	59.093(KSI)	28(%)	8
152707	3110	13442471	1.0000	46.978(KSI)	67.066(KSI)	29(%)	8
152732	4140	13522111	1.0000	38.351(KSI)	62.458(KSI)	27(%)	8
152732	4170	13522151	1.0000	38.848(KSI)	63.364(KSI)	28(%)	8
153500	1061	14384841	1.5000	34.016(KSI)	55.572(KSI)	31(%)	8
153500	1062	14384831	1.5000	33.908(KSI)	55.192(KSI)	30(%)	8
247590	4033	14384861	1.5000	40.816(KSI)	57.255(KSI)	29(%)	8
250395	2031	14384761	1.5000	40.997(KSI)	57.114(KSI)	26(%)	8
252194	1051	14384771	1.5000	40.879(KSI)	56.932(KSI)	26(%)	8
252194	1052	14384751	1.5000	41.335(KSI)	57.780(KSI)	26(%)	8
252773	6040	13340401	1.2500	35.288(KSI)	61.431(KSI)	32(%)	8
252773	6090	13340351	1.2500	35.428(KSI)	61.371(KSI)	29(%)	8
451150	3060	13522161	1.2500	44.709(KSI)	68.203(KSI)	27(%)	8

EMITIO : S0344906




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	15.06.2005	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	PLACA ANCHA					

PRUEBAS AL PRODUCTO								
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.	T. ELONG.	
451150	3110	13522181	1.2500	36.863 (KSI)	62.879 (KSI)	27 (%)	8	
451150	4020	13940051	0.7500	40.844 (KSI)	60.378 (KSI)	26 (%)	8	
PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
151857	1091	14384731	1.5000	72.0000	240.0000	A-6	B2324	000020
151857	1092	14384741	1.5000	72.0000	240.0000	A-6	B2324	000020
152538	4050	13300863	0.6250	72.0000	240.0000	A-6	000065286	000010
152707	3060	13442522	1.0000	72.0000	240.0000	A-6	B1772	000010
152707	4040	13442792	1.2500	72.0000	240.0000	A-6	B1772	000030
152732	3160	13522141	1.0000	96.0000	240.0000	A-6	B1772	000020
152732	4150	13522131	1.0000	96.0000	240.0000	A-6	B1772	000020
153500	1061	14384841	1.5000	72.0000	240.0000	A-6	B2324	000020
153500	1062	14384831	1.5000	72.0000	240.0000	A-6	B2324	000020
247590	4033	14384861	1.5000	72.0000	240.0000	A-6	B2324	000020
250395	2031	14384761	1.5000	72.0000	240.0000	A-6	B2324	000020
252194	1051	14384771	1.5000	72.0000	240.0000	A-6	B2324	000020
252194	1052	14384751	1.5000	72.0000	240.0000	A-6	B2324	000020
252773	6080	13340361	1.2500	96.0000	240.0000	A-6	B1772	000040
451150	3060	13522161	1.2500	96.0000	240.0000	A-6	B1772	000040
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ENTREGA	PED. CLIENTE				
151857	1091	14384731	1000675657	100001321				
151857	1092	14384741	1000675657	100001321				
152538	4050	13300863	1000675657	10001190				
152707	3060	13442522	1000675657	1000001174				
152707	4040	13442792	1000675657	1000001174				
152732	3160	13522141	1000675657	1000001174				
152732	4150	13522131	1000675657	1000001174				
153500	1061	14384841	1000675657	100001321				
153500	1062	14384831	1000675657	100001321				
247590	4033	14384861	1000675657	100001321				
250395	2031	14384761	1000675657	100001321				
252194	1051	14384771	1000675657	100001321				
252194	1052	14384751	1000675657	100001321				
252773	6080	13340361	1000675657	1000001174				

EMITIO : S0344906



CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 15.06.2005	PAGINA 3	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

PRODUCTO EMBARCADO				
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	ENTREGA	PED.CLIENTE
451150	3060	13522161	1000675657	1000001174

ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA

enviar los certificados de calidad por estafeta

FIN DE DATOS