





CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 05.08.2005	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI	
154695	ASTM A36/ASME SA36 ED04 AD04.	0.101	0.430	0.020	0.018	0.011	0.100	0.040	0.050	0.021	0.049	0.003	0.002	0.002	
154867	ASTM A36/ASME SA36 ED04 AD04.	0.172	0.500	0.015	0.006	0.128	0.020	0.020	0.020	0.004	0.024	0.003	0.001	0.003	
254755	ASTM A36/ASME SA36 ED04 AD04.	0.162	0.490	0.014	0.007	0.100	0.020	0.060	0.030	0.007	0.028	0.003	0.001	0.002	
254831	ASTM A36/ASME SA36 ED04 AD04.	0.109	0.330	0.020	0.012	0.010	0.030	0.020	0.040	0.010	0.038	0.002	0.011	0.002	
254832	ASTM A36/ASME SA36 ED04 AD04.	0.110	0.400	0.017	0.008	0.010	0.030	0.010	0.030	0.008	0.034	0.002	0.005	0.002	
255023	ASTM A36/ASME SA36 ED04 AD04.	0.200	0.950	0.015	0.007	0.292	0.020	0.020	0.040	0.009	0.035	0.004	0.001	0.005	
451886	ASTM A36/ASME SA36 ED04 AD04.	0.108	0.340	0.017	0.011	0.011	0.040	0.030	0.040	0.011	0.043	0.003	0.015	0.002	

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	ESPESOR(Plg.)	L.ELASTICO	R.TENSION	%ELON.	T.ELONG.
154695	3060	15323172	0.7500	39.396(KSI)	61.678(KSI)	25(%)	8
154695	3100	15323271	0.7500	46.944(KSI)	66.838(KSI)	27(%)	8
154695	4050	15323221	0.7500	39.588(KSI)	61.679(KSI)	27(%)	8
154695	4050	15323222	0.7500	39.588(KSI)	61.679(KSI)	27(%)	8
154695	4090	15522691	0.6250	48.376(KSI)	64.329(KSI)	27(%)	8
154867	3010	15483212	0.6250	47.302(KSI)	63.616(KSI)	25(%)	8
154867	3110	15484701	0.7500	39.979(KSI)	64.488(KSI)	28(%)	8
154867	4010	15483241	0.3750	47.439(KSI)	65.099(KSI)	29(%)	8
154867	4040	15483261	0.3750	47.785(KSI)	65.002(KSI)	38(%)	8
154867	4150	15484691	0.7500	39.071(KSI)	63.062(KSI)	26(%)	8
254755	4070	15220411	0.5000	42.100(KSI)	65.310(KSI)	27(%)	8
254755	4110	15220401	0.5000	42.676(KSI)	63.747(KSI)	26(%)	8
254755	4170	15221601	0.7500	40.146(KSI)	60.487(KSI)	27(%)	8
254755	4180	15221591	0.7500	46.918(KSI)	66.053(KSI)	28(%)	8
254831	5080	15323391	0.7500	36.545(KSI)	59.884(KSI)	28(%)	8
254831	5090	15323401	0.7500	37.366(KSI)	58.164(KSI)	26(%)	8
254832	5060	15323421	0.7500	36.429(KSI)	58.690(KSI)	29(%)	8
254832	6080	15323371	0.7500	36.523(KSI)	58.802(KSI)	28(%)	8
255023	3120	15520101	1.7500	48.129(KSI)	68.393(KSI)	25(%)	8
255023	4120	15510191	1.2500	41.232(KSI)	70.595(KSI)	26(%)	8
255023	4150	15520021	1.7500	47.163(KSI)	67.950(KSI)	26(%)	8
451886	3070	15323141	0.7500	40.553(KSI)	59.017(KSI)	28(%)	8
451886	3090	15323191	0.7500	41.670(KSI)	60.170(KSI)	25(%)	8

EMITIO : S0344906




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 05.08.2005	PAGINA 2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
154695	3060	15323172	0.7500	60.0000	240.0000	A-6	B2669	000050
154695	3100	15323271	0.7500	60.0000	240.0000	A-6	B2669	000050
154695	4050	15323221	0.7500	60.0000	240.0000	A-6	B2669	000050
154695	4050	15323222	0.7500	60.0000	240.0000	A-6	B2669	000050
154867	3110	15484701	0.7500	60.0000	240.0000	A-6	B2669	000050
254755	3010	15323341	0.7500	60.0000	240.0000	A-6	B2669	000050
254755	3010	15323342	0.7500	60.0000	240.0000	A-6	B2669	000050
254755	3020	15323351	0.7500	60.0000	240.0000	A-6	B2669	000050
254831	5080	15323391	0.7500	60.0000	240.0000	A-6	B2669	000050
254832	5100	15323501	0.7500	60.0000	240.0000	A-6	B2669	000050
254832	5100	15323502	0.7500	60.0000	240.0000	A-6	B2669	000050
254832	5110	15323491	0.7500	60.0000	240.0000	A-6	B2669	000050
254832	5110	15323492	0.7500	60.0000	240.0000	A-6	B2669	000050
254832	6060	15323381	0.7500	60.0000	240.0000	A-6	B2669	000050
255023	3010	15484771	1.0000	60.0000	240.0000	A-6	B2476	000110
255023	3010	15484772	1.0000	60.0000	240.0000	A-6	B2476	000110
451886	3070	15323141	0.7500	60.0000	240.0000	A-6	B2669	000050
451886	3070	15323142	0.7500	60.0000	240.0000	A-6	B2669	000050
451886	3090	15323191	0.7500	60.0000	240.0000	A-6	B2669	000050
451886	4090	15323331	0.7500	60.0000	240.0000	A-6	B2669	000050
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ENTREGA	PED. CLIENTE				
154695	3060	15323172	1000693577	1				
154695	3100	15323271	1000693577	1				
154695	4050	15323221	1000693577	1				
154695	4050	15323222	1000693577	1				
154867	3110	15484701	1000693577	1				
254755	3010	15323341	1000693577	1				
254755	3010	15323342	1000693577	1				
254755	3020	15323351	1000693577	1				
254831	5080	15323391	1000693577	1				
254832	5100	15323501	1000693577	1				
254832	5100	15323502	1000693577	1				
254832	5110	15323491	1000693577	1				
254832	5110	15323492	1000693577	1				

EMITIO : S0344906



CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 05.08.2005	PAGINA 3	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

PRODUCTO EMBARCADO				
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	ENTREGA	PED.CLIENTE
254832	6060	15323381	1000693577	1
255023	3010	15484771	1000693577	100001376
255023	3010	15484772	1000693577	100001376
451886	3070	15323141	1000693577	1
451886	3070	15323142	1000693577	1
451886	3090	15323191	1000693577	1
451886	4090	15323331	1000693577	1
enviar los certificados de calida por estafeta ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA				
FIN DE DATOS				