





CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 10.08.2005	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-O .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI	
151211	ASTM A36/ASME SA36 ED04 AD04.	0.109	0.430	0.014	0.011	0.010	0.020	0.010	0.030	0.006	0.042	0.003	0.002	0.002	
154951	ASTM A36/ASME SA36 ED04 AD04.	0.153	0.520	0.016	0.008	0.117	0.030	0.020	0.020	0.005	0.024	0.002	0.001	0.002	
154952	ASTM A36/ASME SA36 ED04 AD04.	0.177	0.480	0.012	0.007	0.100	0.020	0.010	0.030	0.004	0.034	0.002	0.003	0.001	
155025	ASTM A36/ASME SA36 ED04 AD04.	0.188	0.870	0.013	0.010	0.224	0.030	0.030	0.070	0.028	0.037	0.003	0.001	0.003	
244024	ASTM A36/ASME SA36 ED04 AD04.	0.195	0.810	0.016	0.010	0.155	0.035	0.019	0.035	0.004	0.034	0.003	0.002	0.003	
255169	ASTM A36/ASME SA36 ED04 AD04.	0.154	0.490	0.014	0.006	0.120	0.020	0.020	0.030	0.009	0.044	0.003	0.003	0.003	
255263	ASTM A36/ASME SA36 ED04 AD04.	0.204	0.830	0.024	0.006	0.209	0.050	0.030	0.030	0.007	0.034	0.003	0.001	0.003	

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	ESPESOR(Plg.)	L.ELASTICO	R.TENSION	%ELON.	T.ELONG.
151211	6012	14421132	0.7500	38.094(KSI)	59.578(KSI)	28(%)	8
151211	6014	14421121	0.7500	38.715(KSI)	60.526(KSI)	25(%)	8
154951	3050	15540941	0.5000	45.968(KSI)	64.022(KSI)	26(%)	8
154951	3190	15542402	0.6250	49.207(KSI)	66.599(KSI)	28(%)	8
154951	4040	15543141	0.7500	38.886(KSI)	62.179(KSI)	28(%)	8
154951	4050	15540951	0.5000	45.104(KSI)	63.562(KSI)	28(%)	8
154952	3170	15542001	0.6250	47.621(KSI)	64.613(KSI)	24(%)	8
154952	4060	15530033	0.3125	52.348(KSI)	70.986(KSI)	24(%)	8
154952	4070	15530041	0.3125	51.546(KSI)	70.381(KSI)	25(%)	8
154952	4160	15543791	0.7500	37.541(KSI)	61.334(KSI)	26(%)	8
154952	4180	15543781	0.7500	37.146(KSI)	61.212(KSI)	27(%)	8
154952	4190	15541801	0.6250	46.843(KSI)	63.858(KSI)	25(%)	8
155025	3060	15601111	1.5000	45.557(KSI)	68.335(KSI)	27(%)	8
155025	4020	15600821	1.0000	46.625(KSI)	69.610(KSI)	27(%)	8
155025	4040	15600771	1.0000	46.020(KSI)	68.568(KSI)	28(%)	8
155025	4060	15602661	2.2500	47.821(KSI)	67.471(KSI)	29(%)	8
		97380311		43.917(KSI)	67.204(KSI)	28(%)	8
244024	3040	15523811	1.1250	42.687(KSI)	68.487(KSI)	26(%)	8
244024	4040	15510181	0.8750	42.136(KSI)	68.677(KSI)	25(%)	8
255169	3150	15590101	0.3750	45.536(KSI)	62.696(KSI)	25(%)	8
255169	3160	15590091	0.3750	46.311(KSI)	63.229(KSI)	24(%)	8
255169	4070	15560011	0.5000	45.076(KSI)	62.333(KSI)	26(%)	8
255169	4120	15560051	0.7500	38.000(KSI)	60.093(KSI)	27(%)	8
255263	3100	15671131	1.2500	41.540(KSI)	70.766(KSI)	27(%)	8
255263	3120	15671151	1.2500	41.011(KSI)	71.692(KSI)	30(%)	8

EMITIO : S0344906



CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 10.08.2005	PAGINA 2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.	T. ELONG.
255263	4060	15670021	2.0000	39.730 (KSI)	71.355 (KSI)	30 (%)	8


PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
151211	6011	14421111	0.7500	72.0000	240.0000	A-6	B2775	000060
151211	6013	14421142	0.7500	72.0000	240.0000	A-6	B2775	000060
154951	3070	15543972	0.7500	60.0000	240.0000	A-6	B2669	000050
154952	3040	15543931	0.7500	60.0000	240.0000	A-6	B2669	000050
154952	3040	15543932	0.7500	60.0000	240.0000	A-6	B2669	000050
155025	4090	15670011	2.0000	96.0000	240.0000	A-6	B2669	000020
244024	4040	15510181	0.8750	72.0000	240.0000	A-6	B2775	000070
244024	4040	15510182	0.8750	72.0000	240.0000	A-6	B2775	000070
255169	4080	15560072	0.7500	72.0000	240.0000	A-6	B2775	000060
255169	4080	15560073	0.7500	72.0000	240.0000	A-6	B2775	000060
255169	4120	15560052	0.7500	72.0000	240.0000	A-6	B2775	000060
255169	4120	15560053	0.7500	72.0000	240.0000	A-6	B2775	000060
255263	4060	15670021	2.0000	96.0000	240.0000	A-6	B2669	000020

COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ENTREGA	PED. CLIENTE
151211	6011	14421111	1000695047	85
151211	6013	14421142	1000695047	85
154951	3070	15543972	1000695047	1
154952	3040	15543931	1000695047	1
154952	3040	15543932	1000695047	1
155025	4090	15670011	1000695047	1
244024	4040	15510181	1000695047	85
244024	4040	15510182	1000695047	85
255169	4080	15560072	1000695047	85
255169	4080	15560073	1000695047	85
255169	4120	15560052	1000695047	85
255169	4120	15560053	1000695047	85
255263	4060	15670021	1000695047	1

ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA
 ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA
 ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA
 ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA

EMITIO : S0344906



CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 10.08.2005	PAGINA 3	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .	 ING. EDUARDO VILLANUEVA		
PRODUCTO PLACA ANCHA			GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO

FIN DE DATOS