




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 13.08.2005	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> PLACA ANCHA			


COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
155225	ASTM A36/ASME SA36 ED04 AD04.	0.171	0.520	0.021	0.015	0.097	0.040	0.050	0.030	0.009	0.036	0.003	0.001	0.002
155226	ASTM A36/ASME SA36 ED04 AD04.	0.150	0.500	0.017	0.013	0.097	0.020	0.020	0.020	0.004	0.037	0.003	0.001	0.002

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	ESPEJOR(Plg.)	L.ELASTICO	R.TENSION	%ELON.	T.ELONG.
155225	3150	15840121	0.6250	46.984(KSI)	62.006(KSI)	27(%)	8
155225	4030	15840611	0.3125	51.278(KSI)	65.369(KSI)	26(%)	8
155225	4180	15840131	0.6250	47.619(KSI)	63.175(KSI)	27(%)	8
155226	3200	15840621	0.3125	50.734(KSI)	63.418(KSI)	25(%)	8
155226	4020	15840041	0.6250	46.734(KSI)	61.779(KSI)	28(%)	8
155226	4090	15840051	0.6250	47.565(KSI)	63.139(KSI)	26(%)	8

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	ESPEJOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	LARGO(Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
155225	3030	15840631	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000030
155225	3030	15840632	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000030
155225	3050	15840641	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000030
155225	3050	15840642	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000030
155225	3050	15840643	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000030
155225	3050	15840644	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000030
155225	3080	15840651	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000030
155225	3080	15840652	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000030
155225	3080	15840653	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000030
155225	3120	15840761	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000030
155225	3120	15840762	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000030
155225	3120	15840763	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000030
155225	3120	15840764	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000030
155225	4070	15840741	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000030
155225	4070	15840742	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000030
155225	4070	15840743	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000030
155225	4070	15840744	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000030
155225	4080	15840731	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000030
155225	4080	15840732	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000030
155225	4080	15840733	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000030
155225	4080	15840734	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000030
155225	4090	15840721	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000030

EMITIO : S0558151




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 13.08.2005	<b>PAGINA</b> 2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> PLACA ANCHA			

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
155225	4090	15840722	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000030
155225	4090	15840723	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000030
155225	4090	15840724	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000030
155225	4110	15840711	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000030
155225	4110	15840712	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000030
155225	4110	15840713	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000030
155225	4110	15840714	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000030
155225	4130	15840703	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000030
155225	4130	15840704	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000030
155225	4140	15840693	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000030
155226	3150	15840751	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000030
155226	3150	15840752	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000030
155226	3150	15840753	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000030
155226	3150	15840754	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000030
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ENTREGA	PED. CLIENTE				
155225	3030	15840631	1000696219	85				
155225	3030	15840632	1000696219	85				
155225	3050	15840641	1000696219	85				
155225	3050	15840642	1000696219	85				
155225	3050	15840643	1000696219	85				
155225	3050	15840644	1000696219	85				
155225	3080	15840651	1000696219	85				
155225	3080	15840652	1000696219	85				
155225	3080	15840653	1000696219	85				
155225	3120	15840761	1000696219	85				
155225	3120	15840762	1000696219	85				
155225	3120	15840763	1000696219	85				
155225	3120	15840764	1000696219	85				
155225	4070	15840741	1000696219	85				
155225	4070	15840742	1000696219	85				
155225	4070	15840743	1000696219	85				
155225	4070	15840744	1000696219	85				
155225	4080	15840731	1000696219	85				
155225	4080	15840732	1000696219	85				

EMITIO : S0558151



<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 13.08.2005	<b>PAGINA</b> 3	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> PLACA ANCHA			

+-----+ PRODUCTO EMBARCADO +-----+				
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ENTREGA	PED. CLIENTE
155225	4080	15840733	1000696219	85
155225	4080	15840734	1000696219	85
155225	4090	15840721	1000696219	85
155225	4090	15840722	1000696219	85
155225	4090	15840723	1000696219	85
155225	4090	15840724	1000696219	85
155225	4110	15840711	1000696219	85
155225	4110	15840712	1000696219	85
155225	4110	15840713	1000696219	85
155225	4110	15840714	1000696219	85
155225	4130	15840703	1000696219	85
155225	4130	15840704	1000696219	85
155225	4140	15840693	1000696219	85
155226	3150	15840751	1000696219	85
155226	3150	15840752	1000696219	85
155226	3150	15840753	1000696219	85
155226	3150	15840754	1000696219	85
ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA				
+-----+ FIN DE DATOS +-----+				