




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 21.06.2004	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0			
PRODUCTO LAM/PLACA EN ROLLO ORILLA OM			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	N2
143940	ASTM A 1018 SS 36	0.174	0.450	0.016	0.012	0.010	0.030	0.029	0.030	0.009	0.041	0.003	0.0078
143943	ASTM A 1018 SS 36	0.174	0.420	0.017	0.012	0.020	0.020	0.025	0.040	0.006	0.045	0.003	0.0064

PRUEBAS AL PRODUCTO						
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	ESPESOR(Plg.	L.ELASTICO	R.TENSION	%ELON.2"
143940	5020	4356064	0.2500	45.032(KSI)	64.930(KSI)	39(%)
143940	5030	4356065	0.2503	46.776(KSI)	65.591(KSI)	38(%)
143940	6010	4356041	0.3751	48.822(KSI)	66.675(KSI)	42(%)
143943	6020	4356050	0.3759	48.521(KSI)	66.331(KSI)	40(%)
143943	6030	4356049	0.3763	47.688(KSI)	66.325(KSI)	42(%)

PRODUCTO EMBARCADO							
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	NORMA	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE
143940	6010	4356041	A568/A635	0000057522	000010	1000557116	10000087
143943	6050	4356044	A568/A635	0000057522	000010	1000557116	10000087
143943	6060	4356042	A568/A635	0000057522	000010	1000557116	10000087

FIN DE DATOS