




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	04.07.2004	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0					
PRODUCTO	PLACA ANCHA					

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	CA	
431595	ASME SA 285C ED-01 AD-03	0.162	0.380	0.019	0.012	0.018	0.031	0.032	0.004	0.003	0.001	0.0001	
441245	ASME SA 285C ED-01 AD-03	0.156	0.400	0.015	0.015	0.050	0.030	0.040	0.008	0.002	0.001	0.0006	
COLADA	TI												
431595	0.002												
441245	0.001												

PRUEBAS AL PRODUCTO						
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	ESPESOR(Plg.)	L.ELASTICO	R.TENSION	%ELON.8"
431595	1140	96780401	1.5000	37.737(KSI)	58.409(KSI)	27(%)
441245	3130	96780381	1.5000	37.794(KSI)	58.615(KSI)	26(%)
441245	3140	96780411	1.5000	37.352(KSI)	58.523(KSI)	27(%)
441245	4120	96780371	1.5000	37.727(KSI)	58.586(KSI)	27(%)

PRODUCTO EMBARCADO							PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	LARGO(Plg.)	NORMA			
431595	1140	96780401	1.5000	96.000	240.0000	A-20	0000058335	000090	1000562043
441245	3130	96780381	1.5000	96.000	240.0000	A-20	0000058335	000090	1000562043
441245	3140	96780411	1.5000	96.000	240.0000	A-20	0000058335	000090	1000562043
441245	4120	96780371	1.5000	96.000	240.0000	A-20	0000058335	000090	1000562043

COLADA	PCHON.	NO.PLACA	PED.CLIENTE
431595	1140	96780401	100000261
441245	3130	96780381	100000261
441245	3140	96780411	100000261
441245	4120	96780371	100000261

FIN DE DATOS