




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 12.07.2004	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0			
PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA					
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S
144288	SAE J403 1008	0.055	0.170	0.017	0.015
441270	SAE J403 1008	0.066	0.170	0.016	0.011

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA
144288	4399090A	0.0359	47(RB)
144288	4399090B	0.0359	47(RB)
441270	4399079A	0.0359	49(RB)
441270	4399079B	0.0359	49(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE
144288	4399090A	0.0359	36.0000	AH/5%	0000057450	000010	1000564028	100000075
144288	4399090B	0.0359	36.0000	AH/5%	0000057450	000010	1000564028	100000075
441270	4399079A	0.0359	36.0000	AH/5%	0000057450	000010	1000564028	100000075
441270	4399079B	0.0359	36.0000	AH/5%	0000057450	000010	1000564028	100000075

FIN DE DATOS
