




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 17.07.2004	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0			
PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA					
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S
144437	SAE J403 1008	0.063	0.180	0.012	0.015
244462	SAE J403 1008	0.074	0.160	0.013	0.013

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	DUREZA
144437	4418098A	0.0179	48(RB)
144437	4418098B	0.0179	48(RB)
244462	4418100A	0.0179	49(RB)
244462	4418100B	0.0179	49(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE
144437	4418098A	0.0179	36.0000	AH/5%	0000057515	000070	1000565878	100000083
144437	4418098B	0.0179	36.0000	AH/5%	0000057515	000070	1000565878	100000083
244462	4418100A	0.0179	36.0000	AH/5%	0000057515	000070	1000565878	100000083
244462	4418100B	0.0179	36.0000	AH/5%	0000057515	000070	1000565878	100000083

FIN DE DATOS
