




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 23.07.2004	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0			
<b>PRODUCTO</b> PLACA ANCHA			

COMPOSICION QUIMICA											
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB
144609	ASME SA 285C ED-01 AD-03	0.168	0.400	0.017	0.011	0.030	0.020	0.040	0.004	0.004	0.001
PRUEBAS AL PRODUCTO											
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	ESPESOR(Plg.	L.ELASTICO	R.TENSION	%ELON.8"					
144609	4100	97200961	0.3750	45.813(KSI)	66.818(KSI)	28(%)					
144609	4120	97200981	0.3750	46.878(KSI)	74.173(KSI)	28(%)					
PRODUCTO EMBARCADO											
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	ESP.(Plg.)	ANCHO(Plg.)	LARGO(Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	
144609	4090	97200953	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	0000058335	000060	1000568139	100000261	
144609	4090	97200954	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	0000058335	000060	1000568139	100000261	
144609	4100	97200961	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	0000058335	000060	1000568139	100000261	
144609	4100	97200962	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	0000058335	000060	1000568139	100000261	
144609	4100	97200963	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	0000058335	000060	1000568139	100000261	
144609	4110	97200973	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	0000058335	000060	1000568139	100000261	
144609	4110	97200974	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	0000058335	000060	1000568139	100000261	
144609	4120	97200981	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	0000058335	000060	1000568139	100000261	
FIN DE DATOS											