




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 25.07.2004	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0			
<b>PRODUCTO</b> LAM/PLACA EN ROLLO ORILLA OM			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	N2	
441460	ASTM A 1018 SS 36	0.174	0.420	0.011	0.015	0.010	0.030	0.030	0.040	0.006	0.040	0.003	0.001	0.0061	
PRUEBAS AL PRODUCTO															
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	ESPESOR(Plg.	L.ELASTICO	R.TENSION	%ELON.2"									
441460	5020	4459062	0.1877	48.944(KSI)	69.624(KSI)	34(%)									
441460	5030	4459063	0.1877	48.474(KSI)	69.444(KSI)	35(%)									
PRODUCTO EMBARCADO															
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	NORMA	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE								
441460	5020	4459062	A568/A635	0000057522	000040	1000568692	10000087								
441460	5050	4459060	A568/A635	0000057522	000040	1000568692	10000087								
FIN DE DATOS															