




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 25.07.2004	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0			
<b>PRODUCTO</b> LAM/PLACA EN ROLLO ORILLA OM			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	N2	
441466	ASTM A 1018 SS 36	0.158	0.440	0.009	0.015	0.010	0.020	0.010	0.030	0.003	0.037	0.001	0.001	0.0065	
PRUEBAS AL PRODUCTO															
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	ESPESOR(Plg.	L.ELASTICO	R.TENSION	%ELON.2"									
441466	1010	4459141	0.1874	46.841(KSI)	65.777(KSI)	38(%)									
441466	2010	4459145	0.1874	48.373(KSI)	64.607(KSI)	39(%)									
PRODUCTO EMBARCADO															
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	NORMA	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE								
441466	1010	4459141	A568/A635	0000057522	000030	1000568808	10000087								
441466	2020	4459142	A568/A635	0000057522	000030	1000568808	10000087								
FIN DE DATOS															