




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 26.07.2004	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0			
<b>PRODUCTO</b> LAM/PLACA EN ROLLO ORILLA OM			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	N2
244761	ASTM A 1018 SS 36	0.156	0.420	0.012	0.014	0.010	0.050	0.020	0.030	0.004	0.034	0.002	0.001	0.0046
PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	ESPESOR(Plg.	L.ELASTICO	R.TENSION	%ELON.2"								
244761	1050	4459144	0.1874	47.786(KSI)	65.831(KSI)	38(%)								
244761	2040	4459139	0.1877	46.421(KSI)	64.326(KSI)	37(%)								
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	NORMA	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE							
244761	1050	4459144	A568/A635	0000057522	000030	1000568810	10000087							
FIN DE DATOS														