




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 11.08.2004	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0			
<b>PRODUCTO</b> PLACA ANCHA			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
144836	ASTM A36/ASME SA36 ED01 AD03.	0.163	1.280	0.008	0.005	0.170	0.020	0.010	0.020	0.002	0.035	0.002	0.002	0.012
145081	ASTM A36/ASME SA36 ED01 AD03.	0.203	0.870	0.014	0.009	0.160	0.030	0.020	0.030	0.005	0.034	0.005	0.002	0.003
145082	ASTM A36/ASME SA36 ED01 AD03.	0.210	0.870	0.020	0.007	0.180	0.030	0.030	0.030	0.004	0.032	0.005	0.001	0.004
145085	ASTM A36/ASME SA36 ED01 AD03.	0.202	0.870	0.015	0.013	0.180	0.040	0.020	0.030	0.004	0.027	0.005	0.002	0.005


PRUEBAS AL PRODUCTO								
COLADA	PCHON.	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	L.ELASTICO	R.TENSION	%ELON.	T.ELONG.	DIR.
144836	4070	97581031	1.2500	45.534(KSI)	74.185(KSI)	27(%)	8	90
145081	3010	97620261	2.0000	56.589(KSI)	75.132(KSI)	23(%)	8	90
145081	3050	97620911	1.0000	48.521(KSI)	78.683(KSI)	22(%)	8	90
145081	4120	97620711	1.2500	43.733(KSI)	72.853(KSI)	28(%)	8	90
145082	3090	97620251	2.0000	42.868(KSI)	72.300(KSI)	25(%)	8	90
145082	4050	97620651	1.2500	45.600(KSI)	71.719(KSI)	25(%)	8	90
145082	4060	97620621	1.2500	44.766(KSI)	72.478(KSI)	26(%)	8	90
145085	3050	97630041	2.0000	48.004(KSI)	71.842(KSI)	25(%)	8	90
145085	3070	97620061	2.0000	47.609(KSI)	71.577(KSI)	24(%)	8	90
145085	4010	97620671	1.2500	48.573(KSI)	72.059(KSI)	24(%)	8	90
145085	4060	97620661	1.2500	47.228(KSI)	72.700(KSI)	25(%)	8	90

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PCHON.	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	LARGO(Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
144836	4070	97581031	1.2500	96.0000	240.0000	A-6	0000059829	000010
145081	4020	97620851	1.2500	96.0000	240.0000	A-6	0000059829	000010
145081	4040	97620731	1.2500	96.0000	240.0000	A-6	0000059829	000010
145081	4050	97620761	1.2500	96.0000	240.0000	A-6	0000059829	000010
145081	4110	97620811	1.2500	96.0000	240.0000	A-6	0000059829	000010
145082	4020	97620821	1.2500	96.0000	240.0000	A-6	0000059829	000010
145082	4100	97620631	1.2500	96.0000	240.0000	A-6	0000059829	000010
145085	4010	97620671	1.2500	96.0000	240.0000	A-6	0000059829	000010

COLADA	PCHON.	NO.ROLLO	ENTREGA	PED.CLIENTE
144836	4070	97581031	1000575167	100000371
145081	4020	97620851	1000575167	100000371
145081	4040	97620731	1000575167	100000371
145081	4050	97620761	1000575167	100000371
145081	4110	97620811	1000575167	100000371
145082	4020	97620821	1000575167	100000371

EMITIO : S0344906



<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 11.08.2004	<b>PAGINA</b> 2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0			
<b>PRODUCTO</b> PLACA ANCHA			

PRODUCTO EMBARCADO				
COLADA	PCHON.	NO.ROLLO	ENTREGA	PED.CLIENTE
145082	4100	97620631	1000575167	100000371
145085	4010	97620671	1000575167	100000371
FIN DE DATOS				