




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 09.09.2004	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO LAM/PLACA EN ROLLO ORILLA OM			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
145713	ASTM A 1018 SS 36	0.086	0.320	0.019	0.013	0.010	0.020	0.020	0.030	0.007	0.029	0.002	0.011	0.002
COLADA	N2													
145713	0.0039													
PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	L.ELASTICO	R.TENSION	%ELON.	T.ELONG.	DIR.							
145713	4566039	0.1874	48.148(KSI)	70.067(KSI)	38(%)	2	90							
145713	4566995	0.1874	46.723(KSI)	71.714(KSI)	36(%)	2	90							
145713	4566041	0.1877	48.060(KSI)	60.972(KSI)	42(%)	2	90							
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE						
145713	4566041	0.1875	48.0000	A568/A635	0000060227	000090	1000584311	100000443						
145713	4566988	0.1875	48.0000	A568/A635	0000060227	000090	1000584311	100000443						
FIN DE DATOS														