




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 23.09.2004	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
245985	ASTM A-36/A-572-50	0.195	0.840	0.017	0.009	0.190	0.040	0.020	0.030	0.006	0.004	0.001	
441991	ASTM A-36/A-572-50	0.193	0.840	0.011	0.017	0.210	0.050	0.020	0.040	0.007	0.002	0.001	
441994	ASTM A-36/A-572-50	0.191	0.850	0.011	0.014	0.160	0.040	0.020	0.030	0.006	0.003	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
245985	260406168A	59.818(KSI)	77.220(KSI)	23(%)
245985	260406169A	59.986(KSI)	76.994(KSI)	22(%)
441991	260406116A	61.344(KSI)	77.446(KSI)	22(%)
441991	260406117A	60.502(KSI)	76.343(KSI)	23(%)
441994	260406097A	66.316(KSI)	74.036(KSI)	23(%)
441994	260406098A	66.491(KSI)	74.056(KSI)	24(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
245985	260406196A	12	18	7.50	12.2	74.400	A-6	0000060710	000060
245985	260406197A	14	18	7.50	12.2	74.400	A-6	0000060710	000060
441991	260406197A	14	18	7.50	12.2	74.400	A-6	0000060710	000060
441994	260406102A	12	18	7.50	12.2	74.400	A-6	0000060710	000060

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
245985	260406196A	1000588917	100000497
245985	260406197A	1000588917	100000497
441991	260406197A	1000588917	100000497
441994	260406102A	1000588917	100000497

FIN DE DATOS