




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 24.09.2004	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO LAM/PLACA EN ROLLO ORILLA OM			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
442097	ASTM A 1018 SS 33	0.157	0.410	0.015	0.015	0.010	0.030	0.020	0.040	0.004	0.039	0.003	0.002	0.002
COLADA	N2													
442097	0.0081													
PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	L.ELASTICO	R.TENSION	%ELON.	T.ELONG.	DIR.	NO.ROLLO						
442097	4649021	0.1877	49.057(KSI)	63.335(KSI)	39(%)	2	90	4649021						
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	PLANCHON	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	NORMA	PEDIDO		PARTIDA	ENTREGA					
442097	5030	4649021	0.1875	60.0000	A568/A635	B0111		000050	1000589478					
442097	6030	4649022	0.1875	60.0000	A568/A635	B0111		000050	1000589478					
COLADA	PLANCHON	NO.ROLLO	PED.CLIENTE											
442097	5030	4649021	1000000514											
442097	6030	4649022	1000000514											
FIN DE DATOS														