




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 24.09.2004	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> LAM/PLACA EN ROLLO ORILLA OM			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
146417	ASTM A 1018 SS 33	0.172	0.460	0.015	0.012	0.020	0.020	0.010	0.030	0.004	0.047	0.003	0.002	0.002
COLADA	N2													
146417	0.0040													
PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	L.ELASTICO	R.TENSION	%ELON.	T.ELONG.	DIR.	NO.ROLLO						
146417	4649112	0.1877	49.734(KSI)	64.555(KSI)	41(%)	2	90	4649112						
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	PLANCHON	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	NORMA	PEDIDO		PARTIDA	ENTREGA					
146417	5040	4649114	0.1875	60.0000	A568/A635	B0111		000050	1000589480					
146417	6030	4649112	0.1875	60.0000	A568/A635	B0111		000050	1000589480					
COLADA	PLANCHON	NO.ROLLO	PED.CLIENTE											
146417	5040	4649114	1000000514											
146417	6030	4649112	1000000514											
FIN DE DATOS														