




<b>CLIENTE</b>	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b>	28.09.2004	<b>PAGINA</b>	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b>	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
<b>PRODUCTO</b>	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
146442	ASTM A-36/A-572-50	0.186	0.840	0.016	0.009	0.170	0.020	0.020	0.020	0.004	0.003	0.001	
246028	ASTM A-36/A-572-50	0.220	0.840	0.027	0.018	0.220	0.020	0.020	0.030	0.007	0.004	0.001	
442075	ASTM A-36/A-572-50	0.191	0.820	0.014	0.014	0.190	0.050	0.020	0.040	0.006	0.003	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
146442	260406354A	59.826(KSI)	78.015(KSI)	25(%)
146442	260406362A	60.445(KSI)	78.755(KSI)	24(%)
146442	260406363A	59.826(KSI)	78.015(KSI)	25(%)
246028	260406328A	61.412(KSI)	79.255(KSI)	20(%)
246028	260406329A	60.235(KSI)	77.769(KSI)	21(%)
442075	260406253A	64.922(KSI)	79.781(KSI)	22(%)
442075	260406254A	63.462(KSI)	79.898(KSI)	21(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
146442	260406382A	8	18	7.50	12.2	96.700	A-6	0000060710	000080
246028	260406328A	12	12	8.00	12.2	67.000	A-6	0000060710	000110
246028	260406332A	15	12	8.00	12.2	67.000	A-6	0000060710	000110
442075	260406328A	12	12	8.00	12.2	67.000	A-6	0000060710	000110

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
146442	260406382A	1000590825	100000497
246028	260406328A	1000590825	100000497
246028	260406332A	1000590825	100000497
442075	260406328A	1000590825	100000497

FIN DE DATOS