




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 29.09.2004	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO LAM/PLACA EN ROLLO ORILLA OM			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
246255	ASTM A 1018 SS 36	0.158	0.420	0.020	0.011	0.0200	0.020	0.020	0.030	0.004	0.045	0.003	0.001	0.002
246256	ASTM A 1018 SS 36	0.159	0.390	0.020	0.014	0.0100	0.020	0.020	0.030	0.004	0.031	0.002	0.002	0.002
246259	ASTM A 1018 SS 36	0.158	0.410	0.014	0.007	0.0100	0.020	0.020	0.030	0.004	0.034	0.003	0.002	0.002
COLADA	N2													
246255	0.0053													
246256	0.0042													
246259	0.0049													

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	L.ELASTICO	R.TENSION	%ELON.	T.ELONG.	DIR.
246255	4665161	0.2507	43.628(KSI)	61.499(KSI)	39(%)	2	90
246255	4665162	0.2507	43.892(KSI)	62.181(KSI)	38(%)	2	90
246256	4665136	0.5007	47.487(KSI)	66.270(KSI)	41(%)	2	90
246259	4665121	0.2503	44.306(KSI)	61.609(KSI)	38(%)	2	90

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE
246255	4665160	0.2500	48.0000	A568/A635	B0176	000020	1000591679	100000514
246256	4665138	0.5000	48.0000	A568/A635	B0176	000030	1000591679	100000514
246259	4665121	0.2500	48.0000	A568/A635	B0176	000020	1000591679	100000514

ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA
 ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA

FIN DE DATOS