



ALTOS HORNOS DE MEXICO

## CERTIFICADO DE CALIDAD

AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO

B463488

<b>CLIENTE</b>	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	PAGINA	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA.
		30.09.2004	1	<i>J. Guzman</i> ING. EDUARDO VILLANUEVA

<b>DIRECCION</b>	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .
------------------	--------------------------------------

<b>PRODUCTO</b>	LAM/PLACA EN ROLLO ORILLA OM	GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
-----------------	------------------------------	------------------------------------

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	ALS	CA	CR	NI	MO
246260	API 5L GR.B	0.150	0.780	0.018	0.008	0.130	0.020	0.020	0.030	0.037	0.0023	0.020	0.030	0.006
246261	API 5L GR.B	0.123	0.760	0.020	0.007	0.110	0.040	0.020	0.030	0.041	0.0009	0.020	0.030	0.007

COLADA	ALT	V	CB	TI	SN	ALS	N2	CEQ						
246260	0.043	0.005	0.002	0.003	0.004	0.037	0.005	0.290						
246261	0.041	0.005	0.002	0.002	0.004	0.041	0.003	0.261						

COMPOSICION QUIMICA DE PRODUCTO														
COLADA	NO.ROLLO	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V			
246260	4666057	0.1200(%)	0.8200(%)	0.0160(%)	0.0106(%)	0.1200(%)	0.0140(%)	0.0140(%)	0.0190(%)	0.0030(%)	0.0007(%)			
246260	4666058	0.1400(%)	0.8200(%)	0.0170(%)	0.0107(%)	0.1600(%)	0.0140(%)	0.0210(%)	0.0240(%)	0.0019(%)	0.0006(%)			
246260	4666045	0.1200(%)	0.8100(%)	0.0160(%)	0.0097(%)	0.1400(%)	0.0140(%)	0.0200(%)	0.0230(%)	0.0031(%)	0.0007(%)			
246261	4666049	0.1000(%)	0.7800(%)	0.0180(%)	0.0067(%)	0.1200(%)	0.0310(%)	0.0200(%)	0.0230(%)	0.0067(%)	0.0035(%)			
246261	4666048	0.1300(%)	0.7500(%)	0.0180(%)	0.0077(%)	0.1000(%)	0.0340(%)	0.0150(%)	0.0290(%)	0.0010(%)	0.0005(%)			
246261	4666035	0.1000(%)	0.7500(%)	0.0170(%)	0.0107(%)	0.0940(%)	0.0340(%)	0.0220(%)	0.0320(%)	0.0080(%)	0.0014(%)			

COLADA	NO.ROLLO	TI	ALS	CA										
246260	4666057	0.0013(%)	0.0400(%)	0.0019(%)										
246260	4666058	0.0012(%)	0.0440(%)	0.0019(%)										
246260	4666045	0.0013(%)	0.0370(%)	0.0017(%)										
246261	4666049	0.0019(%)	0.0360(%)	0.0009(%)										
246261	4666048	0.0005(%)	0.0410(%)	0.0007(%)										
246261	4666035	0.0010(%)	0.0440(%)	0.0007(%)										

PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Pulg.)	L.ELASTICO	R.TENSION	%ELON.	T.ELONG.	LE/RT	DIR.						
246260	4666057	0.3137	50.395(KSI)	67.328(KSI)	42(%)	2	0.75	90						
246260	4666058	0.3133	49.691(KSI)	67.613(KSI)	44(%)	2	0.73	90						
246261	4666049	0.3755	46.825(KSI)	64.236(KSI)	45(%)	2	0.73	90						
246261	4666048	0.3755	46.720(KSI)	63.526(KSI)	44(%)	2	0.74	90						
246261	4666035	0.5000	48.175(KSI)	65.148(KSI)	42(%)	2	0.74	90						

PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Pulg.)	ANCHO(Pulg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE						
246260	4666045	0.3750	48.0000	A568/A635	B0111	000030	1000592068	1000000514						
246261	4666047	0.3750	48.0000	A568/A635	B0111	000030	1000592068	1000000514						
246261	4666046	0.3750	48.0000	A568/A635	B0111	000030	1000592068	1000000514						

FIN DE DATOS

EMITIO : S0142005