




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	03.10.2004	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	PLACA ANCHA					

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	TI	CA
441989	ASME SA 285C ED-01 AD-03	0.163	0.440	0.012	0.016	0.040	0.020	0.040	0.005	0.002	0.001	0.001	0.0001
441992	ASME SA 285C ED-01 AD-03	0.172	0.420	0.010	0.017	0.030	0.020	0.040	0.006	0.002	0.001	0.002	0.0001

PRUEBAS AL PRODUCTO									
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.	T. ELONG.	DIR.	
441989	3050	98361801	1.2500	49.431 (KSI)	59.399 (KSI)	28(%)	8	90	
441989	3080	98361931	1.2500	34.050 (KSI)	59.040 (KSI)	26(%)	8	90	
441989	3110	98362001	1.2500	35.275 (KSI)	60.399 (KSI)	25(%)	8	90	
441989	4100	98362011	1.2500	37.242 (KSI)	65.146 (KSI)	24(%)	8	90	
441992	4020	98361991	1.2500	34.415 (KSI)	60.152 (KSI)	25(%)	8	90	
441992	4140	98361771	1.2500	36.880 (KSI)	59.778 (KSI)	26(%)	8	90	

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA	
441989	3050	98361801	1.2500	96.0000	240.0000	A-20	0000060181	000020	
441989	3080	98361931	1.2500	96.0000	240.0000	A-20	0000060181	000020	
441989	3110	98362001	1.2500	96.0000	240.0000	A-20	0000060181	000020	
441989	4100	98362011	1.2500	96.0000	240.0000	A-20	0000060181	000020	
441992	4020	98361991	1.2500	96.0000	240.0000	A-20	0000060181	000020	
441992	4140	98361771	1.2500	96.0000	240.0000	A-20	0000060181	000020	

COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ENTREGA	PED. CLIENTE
441989	3050	98361801	1000592960	100000420
441989	3080	98361931	1000592960	100000420
441989	3110	98362001	1000592960	100000420
441989	4100	98362011	1000592960	100000420
441992	4020	98361991	1000592960	100000420
441992	4140	98361771	1000592960	100000420

FIN DE DATOS