




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 14.10.2004	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
146879	ASTM A-36/A-572-50	0.185	0.850	0.011	0.008	0.170	0.020	0.020	0.030	0.006	0.002	0.001	
146882	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.850	0.016	0.011	0.150	0.060	0.030	0.050	0.009	0.003	0.001	
146884	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.930	0.017	0.013	0.170	0.020	0.020	0.020	0.005	0.003	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON. 8"
146879	260406803A	58.511(KSI)	76.282(KSI)	21(%)
146879	260406804A	59.106(KSI)	77.658(KSI)	21(%)
146882	260406787A	58.925(KSI)	76.534(KSI)	23(%)
146882	260406788A	59.146(KSI)	77.147(KSI)	22(%)
146884	260406797A	59.173(KSI)	78.552(KSI)	23(%)
146884	260406798A	59.839(KSI)	78.626(KSI)	23(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
146879	260406804A	10	16	7.00	12.2	59.500	A-6	0000061363	000060
146879	260406805A	12	16	7.00	12.2	59.500	A-6	0000061363	000060
146882	260406796A	12	16	7.00	12.2	74.400	A-6	0000061363	000070
146882	260406797A	12	16	7.00	12.2	74.400	A-6	0000061363	000070
146884	260406797A	12	16	7.00	12.2	74.400	A-6	0000061363	000070

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
146879	260406804A	1000596167	100000582
146879	260406805A	1000596167	100000582
146882	260406796A	1000596167	100000582
146882	260406797A	1000596167	100000582
146884	260406797A	1000596167	100000582

FIN DE DATOS