




| | | | |
|--|------------------------------------|--------------------|---|
| CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V. | FECHA EMISION 16.10.2004 | PAGINA 1 | NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO |
| DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 . | | | |
| PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo | | | |

| COMPOSICION QUIMICA | | | | | |
|---------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|
| COLADA | ESPECIFICACION | C | MN | P | S |
| 146707 | SAE J403 1008 | 0.069 | 0.180 | 0.019 | 0.010 |
| 442176 | SAE J403 1008 | 0.064 | 0.180 | 0.016 | 0.015 |

| PRUEBAS AL PRODUCTO | | | |
|---------------------|----------|---------------|--------|
| COLADA | NO.ROLLO | ESPESOR(Plg.) | DUREZA |
| 146707 | 4685111A | 0.0239 | 45(RB) |
| 146707 | 4685111B | 0.0239 | 45(RB) |
| 442176 | 4685112A | 0.0239 | 45(RB) |
| 442176 | 4685112B | 0.0239 | 45(RB) |

| PRODUCTO EMBARCADO | | | | | | | | |
|--------------------|----------|---------------|-------------|-------|------------|---------|------------|-------------|
| COLADA | NO.ROLLO | ESPESOR(Plg.) | ANCHO(Plg.) | NORMA | PEDIDO | PARTIDA | ENTREGA | PED.CLIENTE |
| 146707 | 4685111A | 0.0239 | 36.0000 | AH/5% | 0000060231 | 000030 | 1000596862 | 100000444 |
| 146707 | 4685111B | 0.0239 | 36.0000 | AH/5% | 0000060231 | 000030 | 1000596862 | 100000444 |
| 442176 | 4685112A | 0.0239 | 36.0000 | AH/5% | 0000060231 | 000030 | 1000596862 | 100000444 |
| 442176 | 4685112B | 0.0239 | 36.0000 | AH/5% | 0000060231 | 000030 | 1000596862 | 100000444 |

| FIN DE DATOS |
|--------------|
|--------------|