




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 20.10.2004	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> PLACA ANCHA			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	TI	CA	
146962	ASME SA 285C ED-01 AD-03	0.152	0.420	0.009	0.005	0.010	0.010	0.020	0.002	0.003	0.001	0.003	0.0001	
PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.	T. ELONG.	DIR.						
146962	3030	99041381	1.2500	36.235 (KSI)	61.442 (KSI)	28 (%)	8	90						
146962	3070	99041311	1.2500	42.069 (KSI)	69.591 (KSI)	30 (%)	8	90						
146962	3090	99041361	1.2500	37.613 (KSI)	61.644 (KSI)	29 (%)	8	90						
146962	4040	99041371	1.2500	37.053 (KSI)	60.538 (KSI)	29 (%)	8	90						
146962	4060	99041391	1.2500	37.736 (KSI)	62.259 (KSI)	28 (%)	8	90						
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	NORMA	PEDIDO		PARTIDA					
146962	3030	99041381	1.2500	96.0000	240.0000	A-20	0000061003		000050					
146962	3070	99041311	1.2500	96.0000	240.0000	A-20	0000061003		000050					
146962	3090	99041361	1.2500	96.0000	240.0000	A-20	0000061003		000050					
146962	4040	99041371	1.2500	96.0000	240.0000	A-20	0000061003		000050					
146962	4060	99041391	1.2500	96.0000	240.0000	A-20	0000061003		000050					
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ENTREGA	PED. CLIENTE										
146962	3030	99041381	1000598391	100000534										
146962	3070	99041311	1000598391	100000534										
146962	3090	99041361	1000598391	100000534										
146962	4040	99041371	1000598391	100000534										
146962	4060	99041391	1000598391	100000534										
FIN DE DATOS														